

# 湖南巴陵石化环氧树脂E44厂家直销全国销售批发

产品名称	湖南巴陵石化环氧树脂E44厂家直销全国销售批发
公司名称	湖南凯米克化工有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:中国石化 型号:E44 规格:20KG/桶
公司地址	望城区湾田国际化工城A区
联系电话	073188502526 13875903600

## 产品详情

本公司在1688阿里巴巴批发网站上有店铺可直接下单，产品介绍更详细，店铺链接<http://kmikhg.1688.com>复制粘贴点击进入网店即可。

### 产品用途

牌号：环氧树脂E-44 产品等级：一级 生产厂家：巴陵石化 固体含量：99.98（%）  
粘度：200（mPas） 用途：粘合剂 防腐 一。环氧树脂一般和添加物同时使用，以获得应用价值。添加物可按不同用途加以选择，常用添加物有以下几类：（1）固化剂；（2）改性剂；（3）填料；（4）稀释剂；（5）其它。 二。其中固化剂是必不可少的添加物，无论是作粘接剂、涂料、浇注料都需添加固化剂，否则环氧树脂不能固化。 由于用途性能要求各不相同，对环氧树脂及固化剂、改性剂、填料、稀释剂等添加物也有不同的要求。现将它们的选择方法简介于下：

(一) 环氧树脂的选择 1、从用途上选择 作粘接剂时选用中等环氧值 (0.25-0.45) 的树脂, 如6101、634; 作浇注料时选用高环氧值 (>0.40) 的树脂, 如618、6101; 作涂料用的一般选用低环氧值 (<0.25) 的树脂, 如601、604、607、609等。2、从机械强度上选择 环氧值过高的树脂强度较大, 但较脆; 环氧值中等的高低温度时强度均好; 环氧值低的则高温时强度差些。因为强度和交联度的大小有关, 环氧值高固化后交联度也高, 环氧值低固化后交联度也低, 故引起强度上的差异。3、从操作要求上选择 不需耐高温, 对强度要求不大, 希望环氧树脂能快干, 不易流失, 可选择环氧值较低的树脂; 如希望渗透性也, 强度较好的, 可选用环氧值较高的树脂。

(二)、固化剂的选择 1、固化剂种类: 常用环氧树脂固化剂有脂肪胺、脂环胺、芳香胺、聚酰胺、酸酐、树脂类、叔胺, 另外在光引发剂的作用下紫外线或光也能使环氧树脂固化。常温或低温固化一般选用胺类固化剂, 加温固化则常用酸酐、芳香类固化剂。

(三) 使用方法: 环氧树脂很少单独使用, 一般加入固化剂填充料等辅助材料使用, 用叔胺类化合物作固化剂一般为树脂用量的5-15%, 用酸酐作固化剂加入树脂用量的0.1-3%, 用多元胺作固化剂与环氧树脂为1:1摩尔比, 采用703作固化剂可按1:04(重量比) 配用。