道康宁偶联剂6011

产品名称	道康宁偶联剂6011
公司名称	深圳市宝安区新桥穗博贸易商行
价格	100.00/千克
规格参数	活性成分:100 包装:18kg 产地:美国
公司地址	宝安区新桥街道
联系电话	82242246 18244909324

产品详情

美国道康宁硅烷偶联剂Z-6011 氨基丙基三乙氧基硅烷/密着剂/附着力促（增）进剂/粘接剂/交联剂

特性：高纯度，氨基丙基有机官能团，三乙氧基硅基无机官能团

优点：改进附着力和颜料处理。提高粘结力，提高复合材料的湿态和干态拉伸强度及模量，提高复合材料的湿态和干态抗压强度及模量，提高化学键结提高复合材料的湿态和干态抗压强度及模量，提高玻璃纤维增强复合材料的透明性。

应用：作为偶联剂以提高许多塑料、树脂和弹性体与无机材料和表面的粘力。有利于提高矿物填充橡胶的性能。可作为合成硅胶交联剂。道康宁6011硅烷特别推荐用于玻璃纤维增强酚醛、密胺酯和环氧等树脂。可以作为玻璃材料、金属材料

(铝材 铝合金 不锈钢 镀锌板)的粘结剂、附着力促进剂。

道康宁Z-6011硅烷可以稀释水溶液的方式应用于无机表面(0.1-0.5%硅烷浓度)，硅烷溶液可以通过直接将硅烷加入水中或醇类溶剂中并搅拌制得。（搅拌不足会导致硅烷在水中高浓度并形成胶体颗粒）。通常推荐硅烷在草酸酸化至PH值为3.5-6的溶液中使用以获得较好性能的增强材料如玻璃纤维、无机颜填料。在处理过硅烷后，玻璃或矿物表面应短暂在100-120度下烘干以使硅醇完成缩聚，并除去甲氧基硅烷水解时形成的少量甲醇。

Z-6011在作为底漆使用时，建议使用以下方法：将5%量的道康宁Z-6011硅烷溶解在异丙醇中（充分搅拌），将溶液擦在玻璃或金属物体上，在75度烘干15分钟或室温放置30分钟，涂上涂料。

保质期: 自生产之日起24个月

包装：18KG/桶

穗博公司2010年成立于广州经济开发区，公司始终坚持以“ 科技创新、合作共赢、诚信高效、服务至上 ”为理念，服务于广大的油墨涂料胶粘剂行业，随着市场的开拓需求于2013年在石家庄设立销售部及仓储，2018年在深圳设立分公司。本公司主要经营进口品牌精细化学品助剂，广泛应用于水性\溶剂型\UV涂料油墨粘合剂\合成材料等产品中。代理经营产品有：美国进口道康宁Dow Corning添加剂，硅烷偶联剂（密着剂/附着力促进剂/交联剂）：Z-6040，Z-6020，Z-6030，Z-6011，Z-6121，Z-6137；涂料助剂：流平剂、滑爽剂、耐磨剂、消泡剂401LS,8526,DC-3，DC-51, DC-57，DC-62，DC-65等； 地坪漆专用消泡剂；台湾高分子的涂料分散剂S-100(炭黑)，609S（钛白），环氧树脂专用分散剂D310，环氧地坪漆分散剂D346，无机颜填料降粘分散剂1100W，水性分散剂D128，硅胶油墨分散剂D-906G； 迪高（TEGO）涂料助剂/分散剂、流平剂、消泡剂、润湿剂、手感剂：TEGO 450，TEGO 410，TEGO 432，TEGO KL245，TEGO900，1484等。

本公司目前在广州、深圳、济南、石家庄设有销售和仓储机构，公司将根据市场需求在其他区域开展业务，完善销售及仓储，公司本着坚持科技、质量、效益为中心；客户至上、质量至上；平等互利、互惠发展为原则，为客户提供更专业的解决方法。我们期待社会各界有志之士的加盟与合作，携手共同创造美好明天！