

厂家直销 H52云铁环氧中间漆

产品名称	厂家直销 H52云铁环氧中间漆
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	22.00/桶
规格参数	品牌:百威 型号:H52 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

产品详情

一、产品特点：

本产品是以环氧酯、防锈颜料、助剂等经研磨调制而成。该漆干燥快、附着力及耐水性好，有良好的防锈性能。

二、应用范围：

适用于船舶、石油平台、海洋设施、各种钢梁结构防锈保护用。

三、技术要求：

- 1、颜色 铁红色
- 2、闪点 27
- 3、干燥时间 表干 1小时 实干 18小时
- 4、漆膜厚度 湿膜80 μm 干膜约40 μm
- 5、理论用漆量 约130g/m²
- 6、涂漆间隔时间25 24小时
- 7、建议涂刷道数 2道 干膜80 μm

8、稀释剂 环氧酯漆稀释剂

9、前道漆配套 无机硅酸锌车间底漆、环氧富锌底漆或直接涂于钢铁表面

10、后道漆配套

环氧系列中层漆、面漆、环氧酯面漆、氯化橡胶系列中层漆及面漆、醇酸面漆

11、涂装方式 可根据不同情况选择刷涂、滚涂、无空气高压喷涂

四、表面处理、施工条件及安全贮运：

1、喷砂或抛丸处理到GB8923-83中的Sa2.5级或St3级，涂有车间底漆的表面应将漆膜损伤和锈蚀处二次除锈，达到Sa2.5级或St3级。已产生锌盐的车间底漆表面应采取扫砂或用高压淡水清除锌盐，焊缝及烧损部位处理至Sa2.5级或St3级。

2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3℃以上可以施工，相对湿度大于85%不宜施工。施工最佳温度10 - 30℃，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。

3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋，并远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。

4、施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。