厂家直销 HZ-Ⅰ溶剂型环氧地坪中层漆

产品名称	厂家直销 HZ-Ⅰ溶剂型环氧地坪中层漆
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	22.00/桶
规格参数	品牌:百威 型号:HZ-Ⅰ 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

产品详情

一、产品特点：

本产品为双组份涂料，由环氧树脂、颜料、填料、助剂经研磨配制为甲组份，特种固化剂为乙组份。具有常温自干、附着力强、耐磨、耐冲击、抗划伤等机械性能，具有良好的附着力，和底漆面漆粘合力佳，填补地面缝隙，增加地坪的抗压强度，耐磨性。

二、应用范围：

本产品主要用于地坪漆的中间层，在需要增加漆膜厚度时使用。

三、技术要求：

1、颜色及外观　　漆膜平整光滑

2、干燥时间25℃　　表干≤3小时 实干≤24小时

3、配比(重量比)　　甲:乙=5:1

4、理论用漆量（2道）　　约600g/m2

5、适用期25℃　　甲乙组份混合均匀静置10～20分钟开始使用，6小时之内用完

四、施工及贮运：

1、涂装前，认真清理基面，保持基面平整，无油污，无疏散颗粒。在涂有封闭底漆后，再进行涂装。

2、按规定比例配漆，充分搅匀，静置10～20分钟后使用。

3、采用喷涂、刷涂或滚涂，涂刷本漆1～2道，层间施工间距20小时以上，层间须打磨，每道膜厚50-100μm。增加厚涂时，可适当加入80～120目石英砂，批刮施工。

4、环境温度低于5°C，相对湿度大于85%时不宜施工。

5、贮存温度0°C-35°C，贮存阴凉干燥处，避免阳光直晒，存期一年。

6、属易燃品，施工及贮存现场严禁烟火。运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋、火源。