PE薄膜油墨PE薄膜丝印油墨PE薄膜印刷油墨

产品名称	PE薄膜油墨PE薄膜丝印油墨PE薄膜印刷油墨
公司名称	上海凯贤印刷科技有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:APPS 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区外冈西冈身路777号
联系电话	021-59507952 18074309897

产品详情

主要用于工PE、PE保护膜、HDPE、LDPE、自封袋、编织袋等材料上，具有高色泽、高色彩、高遮盖力、高稳定性、耐酒精及耐磨擦之特点。 印刷：丝印移印均可。 表干及实干时间：表干时间自然挥发1-5分钟；实干时间在12小时以内。 稀释及清洗：UVK1(移印开油水)。 测试方法(完全干燥后)： 1、3m胶纸粘在画有百格的油墨表面，45度角迅速拉起不脱油; 2、纯度99％的工业酒精，一千克砝码用棉布包住在油墨表面，以水平力来回拉200次无脱色;3、 耐磨：擦500g力水平来回擦500次。 使用方法： 1、使用前应充分搅拌，用后随时封闭； 2、搅拌时加开油水10-15％，稀释到印刷粘度； 3、网板塞网时可用洗网水清洗； 4、不得与其它类型油墨混合使用。 注意事项： 1、塑胶材料的外观相似，但可能会是不同的材料，客户需试印确定其符合要求后，再批量印刷； 2、在移印过程中，如出现拉丝或散开，可适当加入一些慢干膏即可; 3、环境温度过高，将会影响油墨原有质量； 4、根据气候变化，请远离火源，阴暗环境下存放。5、技术参考数见下表：检验项目 检验结果 测试条件 油墨线度 ≤12um 刮板细度计 干膜光泽 ≥65 ° 60 ° 镜面光泽计 干燥速度 表干 25℃×5-10min 或60℃×2-3min 实干 25℃12Hr或60℃×10min 耐酒精性 无变化 500克力/cm2酒精棉200次来回 附着力 100/100 1mm×1mm×100格3M胶纸剥离 耐酸性 无变化 浸泡5%HCI×24Hr 耐性 无变化 浸泡5%NaOH×24Hr 耐盐性 无变化 浸泡5%NaCI×24Hr 耐水性 无变化 浸泡20℃自来水×96Hr 耐磨性 不见底 500克/cm2负载含砂200来回 耐热性 无变化 80℃×12H