

# 灯管水性内涂烤漆 水性灯管涂料

产品名称	灯管水性内涂烤漆 水性灯管涂料
公司名称	东莞市金釉发原料有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:金釉发 属性:水性 产地:东莞
公司地址	广东东莞市寮步横坑金银岭工业区嘉信大厦B栋3层
联系电话	18929222095

## 产品详情

### 使用说明书

品名：水性灯管内涂白

型号：DT928

该内涂白产品是本公司独立开发的，适合量产机械化生产的涂管涂料，经过市场验证过的过硬产品，并不断适应市场需求。产品选用水性环保材料、进口材料，安全性好，环保无害，ROHS报告无卤无硫无氟。

产品特性：性能稳定，附着力好，长期耐黄变，长期冷热冲击。雾度好，屏蔽光源且不影响光通过率。发光角度高，可以提高玻璃整体耐压强度，良好的导热系数。施工性能好，连续施工无气泡，良品率高。产品高固低黏度，施工挂口少，人工成本少。单位使用成本低。干燥速度快，可热烘、热风烘不龟裂，可自干。

使用方法：取100份内涂涂料，加入25-35份纯净水，粘度最好调整到13左右秒，最适合涂布。搅拌均匀，用200目-250目的滤布过滤后，装入储存料罐，边低速搅拌边，（1）采用涂布设备虹吸式方法把稀释好的涂料从白玻灯管底部往上吸入到灯管顶部，然后让其自然落下回到储料容器；（2）涂布设备从灯管顶部注入涂料，把整个管内壁全部覆盖完全，多余的料流入收料槽。灯管马上转到120度左右的热风口，热风烘吹到表面干燥，然后到窑炉烘烤200度4-5分钟，冷却即可。注意：从包装桶取料之前一定要充分搅拌，才能取料，以免有沉淀物未充分搅匀，影响性能。

## 产品参数：

项目	测试方法	结果
粘度	涂4杯	180秒 ± 2，25度
附着力	放入沸水中连续煮100小时	测试后无任何脱落
耐黄变	200度，1小时	无变色
耐硅胶	硅酮胶水涂布	涂层无变化
透光率	积分球	85~95可调整
雾度	雾度测试仪	89透光率下，雾度95
冷热冲击实验	25度、55度循环测试	500小时
冷冻测试	-20度冷藏200小时	无变化、无脱落
发光角度	光角度分布仪	涂布后提高发光角度100度以上
色温偏移	色温测量仪	色温偏差正负200K
显色指数偏移		正偏移
可稀释性能	稀释涂层到13秒	不起粒
消泡性	连续涂装10小时	不起气泡

包装规格：20kg或50kg塑胶桶包装。

运输与储存：非危险品，环保无毒、不释放有害气体，不燃不爆，可普通汽运和航运。贮存期为半年，宜存放在阴凉、通风的库房内，避免日光直接照射，运输和贮存温度在5度以上45度以下。