

优良TPEE美国杜邦HTR6108批发价格

产品名称	优良TPEE美国杜邦HTR6108批发价格
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	47.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:HTR6108
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号(注册地址)
联系电话	15916783331

产品详情

聚酯/Hytrel HTR6108/美国杜邦 物性表

规格用途

规格级别 耐油性能,耐燃油性 薄膜 外观颜色
挤出,热成型,挤出,涂层,吹
塑成型,型材挤出成型,片
材挤出成型,注射成型

该料用途
备注说明

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ISO1183	1.25	g/cm
	溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16kg)	ISO1133	5.20	cm/10min
机械性能	收缩率	横向流量 流量	ISO294-4 ISO294-4	0.70 % 0.30 %
	拉伸模量		ISO527-2	110 MPa
	拉伸应力(断裂)		ISO527-2	17.0 MPa
	拉伸应力	5.0%应变	ISO527-2	5.50 MPa
		10%应变	ISO527-2	7.50 MPa
		50%应变	ISO527-2	9.50 MPa
		拉伸应变(断裂)	ISO527-2	160 %
	标称拉伸断裂应变	ISO527-2	270 %	

薄膜	弯曲模量		ISO178	120	MPa
	水气透过率(23 ° C,85%RH)		DIS15106-1/-2	120	g/m/24hr
	Oxygen Transmission Rate(23 ° C,25 .0m)		DIS15105-1/-2	1000	cm/m/bar/24hr
ELASTOMERS	弹性体		TestMethod	NominalValue	Unit
硬度	撕裂强度	横向流量	ISO34-1	120	kN/m
		流量	ISO34-1	110	kN/m
肖氏硬度	邵氏D	邵氏D	ISO868	61	
		邵氏D,15秒	ISO868	55	
热性能	脆化温度		ISO974	-65.0	° C
	熔融温度5		ISO11357-3	165	° C
可燃性	BurningRate4(1.00 mm)		ISO3795	<100	mm/min
	FMVSS可燃性		FMVSS302	B	