

# 青岛H53型号的 环氧沥青防锈漆

产品名称	青岛H53型号的 环氧沥青防锈漆
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	22.00/桶
规格参数	品牌:百威 型号:H53 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

## 产品详情

本产品为甲、乙两组份，甲组份由环氧树脂、煤焦沥青、铝粉、防锈颜料、助剂等经研磨调制而成，乙组份为固化剂。该漆具有优良的耐水性和较好的附着力，硬度大，耐磨，三防性能尤为突出，可直接涂于被涂物表面，亦可做钢铁防锈中层漆。用于海港、船舶、石油平台、海上设施、桥梁、矿山、水电站、地下管线等钢铁及混凝土表面防腐。

技术要求：

- 1、颜色 棕黄色
- 2、闪点 甲组份28 乙组份25
- 3、干燥时间25 表干 1小时 实干 24小时 完全固化 7天
- 4、漆膜厚度 湿膜80 μm 干膜约45 μm
- 5、理论用漆量 约150g/m<sup>2</sup>
- 6、配比(重量比) 甲:乙=9:1
- 7、涂漆间隔时间25 1~3天
- 8、适用期 甲乙组份混合后静置30分钟后使用，6小时内用完

9、稀释剂 环氧漆稀释剂

10、前道漆配套 环氧富锌底漆、无机硅酸锌底漆、环氧红丹防锈漆

11、后道漆配套 环氧系列中层漆及面漆、橡胶类、丙烯酸漆类、醇酸类面漆

12、涂装方式 可根据不同情况选用刷涂、滚涂，无空气高压喷涂

表面处理、施工条件及安全贮运：

1、喷砂或抛丸处理到GB8923-83中的Sa2.5级或St3级，涂有车间底漆的表面应将漆膜损伤和锈蚀处二次除锈，达到Sa2.5级或St3级。已产生锌盐的车间底漆表面应采取扫砂或用高压淡水清除锌盐，焊缝及烧损部位处理至Sa2.5级或St3级。

2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3℃以上可以施工，相对湿度大于85%不宜施工。施工最佳温度10 - 30℃，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。

3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋，并远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期6个月（超过存储期，经检验合格仍可使用）。

施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。