长沙双洲厂家加工定制有机硅耐高温漆

产品名称	长沙双洲厂家加工定制有机硅耐高温漆
公司名称	长沙双洲防腐材料有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:双洲 型号:W61-48 产地:长沙
公司地址	宁乡县双凫铺镇余新村朝阳组
联系电话	0731-89569436 13973151388

产品详情

尹经理 13787173087

有机硅耐高温漆

型号: W61-48

规格: 18kg/桶

有机硅耐热漆磁漆由特种有机硅耐热树脂、耐高温颜、填料、助剂及溶剂组成。

主要组成

该产品由特种有机硅耐热树脂、耐高温颜、填料、助剂及溶剂组成。

主要特性

耐热性能优异；

耐侯性能优异；

耐水性、耐化学品性能好；

附着力强，机械性能好。

分为三个档次。

Ⅰ型为各色有机硅耐热漆；

Ⅱ型为银白有机硅耐热漆；

Ⅲ型为黑色有机硅陶瓷耐热漆。

主要用途

Ⅰ型适用于能耐300°C高温的各类设备零件，如大型锅炉、高温蒸汽管、烟道等；Ⅱ型适用于涂覆需耐500°C高温设备的钢铁零件，如发动机外壳、排气管、消声器、烘箱、火炉等；Ⅲ型适用于需耐温超过600°C的特殊场合。

技术指标

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25°C，

Ⅰ、Ⅱ型：表干≤2h，实干≤48h；

Ⅲ 型：烘干（235°C±5°C），2h

附 着 力：≤2（划格法，级）

柔 韧 性：≤3mm

冲击强度：≥20kg．cm

耐 水 性：24h

耐 热 性：Ⅰ型：300±10℃，6h，漆膜完好

Ⅱ型：500±10℃，6h，漆膜完好

Ⅲ型：700±10℃，3h，漆膜完好

包装规格

18kg/厅。

基本参数

理 论 用 量 ：100～150g/m2

建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 50±5μm

配套用漆

W61-48各色有机硅耐热底漆。

表面处理

工件应预先除油、除锈、再经喷砂处理，以免被涂物不洁影响附着力和耐热性。

涂装方法

空气喷涂 ：稀 释 剂：XLZ有机硅耐热漆稀释剂。

喷嘴口径：约1.5～2.2mm

空气压力：0.3～0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀 释 剂：XLZ有机硅耐热漆稀释剂。

储存期限

存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年。

注意事项

1.施工前先阅读使用说明；

2.油漆开桶后，应充分搅匀，用专用稀释剂调整至施工粘度；

3.施工完毕，Ⅰ、Ⅱ型可常温自干，但以烘干（150℃，2h）效果。