

PC 303-15 美国陶氏

产品名称	PC 303-15 美国陶氏
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国陶氏:PC 303-15:抗紫外线
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

用途电器产品,存储介质外层,照明装置,运输设备,包装应用材料特性抗冲击,耐热,光学透明度材料形状颗粒状加工方式注射成型物理性能条件测试标准数据单位比重ISO 11831.2g/cm收缩率MDISO 294-40.60%吸水率23 ° C, 24hrISO 620.15%吸水率23 ° C, 50RHISO 620.32%硬度条件测试标准数据单位洛氏硬度ISO 2039-273M洛氏硬度ISO 2039-2118R机械性能条件测试标准数据单位拉伸强度23 ° CISO 527-260MPa断裂伸长率23 ° CISO 527-2150%拉伸模量23 ° CISO 527-22300MPa弯曲强度23 ° CISO 17897MPa弯曲模量23 ° CISO 1782400MPa简支梁缺口冲击强度23 ° CISO 179/1eA25kJ/m简支梁缺口冲击强度-30 ° CISO 179/1eA12kJ/m悬臂梁缺口冲击强度23 ° CISO 180/1A83kJ/m光学性能条件测试标准数据单位折射率ISO 4891.59热性能条件测试标准数据单位热变形温度0.45MPa 退火ISO 75-2/B143 ° C热变形温度1.80MPa 退火ISO 75-2/A140 ° C热变形温度1.80MPa 未退火ISO 75-2/Af124 ° C维卡软化温度ISO 306/B50148 ° C线膨胀系数MDISO 11359-27.00E-5cm/cm/ ° C电气性能条件测试标准数据单位体积电阻IEC 600931.00E+15 .cm绝缘强度IEC 60243-112KV/mm介电常数IEC 602503.001MHz耗散因数IEC 602502.00E-31MHz相对漏电起痕指数IEC 60112250V阻燃性条件测试标准数据单位防火等级全色UL-94HB1 .50mm防火等级全色UL-94HB3.00mm氧指数ISO 4589-226%