

38CrMoAl合金钢38CrMoAl切割

产品名称	38CrMoAl合金钢38CrMoAl切割
公司名称	河南昌申钢铁有限公司
价格	10500.00/吨
规格参数	厚度:8-80mm 宽度:1800-3400mm 长度:6000-14000mm
公司地址	郑州市金水区中州大道656号7号楼14层1404号
联系电话	0375-8201709 13693758697

产品详情

38CrMoAl合金结构钢板技术条件

- 1、本技术条件对应的工艺方案号为WKZ588-2013。
- 2、适用范围：本技术条件适用于厚度不大于80mm的合金结构38CrMoAl钢板。
- 3、尺寸、外形、重量及允许偏差
 - 3.1、钢板的厚度偏差应符合GB/T709标准中B类规定，即限制厚度负偏差；-0.3mm，厚度附加值为（正偏差+0.3）/2。
 - 3.2、钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的规定。
- 4、技术要求
 - 4.1、冶炼方法：电炉+炉外精炼，钢液必须经过真空处理。
 - 4.2、化学成分（熔炼分析%）

钢的化学成分应符合表1的规定。

表1

CSiMnPSCrMoAl	0.35~0.42	0.20~0.45	0.30~0.60	0.020	0.015	1.35~1.65	0.15~0.25	0.70~1.10
---------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------	-----------	-----------	-----------

- 4.3、交货状态：高温回火。

4.4、力学性能

4.4.1、钢板高温回火状态下：HB 260。

4.4.2、检验试样下料调质后的力学性能，性能指标应符合表2的要求。

表2

屈服强度，MPa抗拉强度，MPa延伸率，%断面收缩率，%常温AKU,J 835 980 14 50 71

注：（1）拉伸性能检验为横向；

（2）冲击检验为纵向。

4.4.3、根据需方要求（并在合同中注明），钢板可检验脱碳层深度，全脱碳层（铁素体）深度每面不得超过钢板公称厚度的2.5%，两面之和不超过4%。

4.5、表面质量

钢板的表面质量应符合GB/T11251-1989的规定。

4.6、内部质量

根据用户要求，钢板可按GJB1663A-2005进行探伤检验并合格。

5、取样方法、试样方法应符合GB/T11251-1989的规定。

6、检验规则：钢板应按批检查和验收，每批钢板由同一炉号、同一厚度、同一热处理制度的钢板组成。

7、复验规则：钢板的复验规则应符合GB/T247-1997的规定。

8、包装、标志及质量证明书

钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247-1997的规定。

本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业。河南昌申钢铁有限公司是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位，公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨，常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格：厚度8 - 650mm，宽度1.5 - 4.02m，长度为3 - 27m，单重最大35吨，我公司可根据用户要求定轧期货，长年库存大量各种材质的现货，（包括正品板块和短尺板）也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半..

河南昌申钢铁有限公司

联系人：杨方方 手机：136*9375*8697 QQ：275*855*4832（河南舞钢）

地址：河南舞钢市钢城花园1号楼

希望我公司能为贵公司节约成本，实现效益最大化！

感谢您在百忙之中查看我的信息，欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快！

我们将始终坚持“开拓国际市场，信誉就是效益”的经营理念，凭借思想统一、团结拼搏、业务熟练、对客户高度负责的团队力量，与广大客户携手共进，合作双赢，一起迎接明天的辉煌！