水泥膨胀剂武汉厂家直销

产品名称	水泥膨胀剂武汉厂家直销
公司名称	武汉梦奇科技有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	执行标准:JC475-2004 包装:50kg/袋装
公司地址	湖北省武汉市东西湖区五环大道31号一号孵化楼5楼503室（5）（注册地址）
联系电话	15871702139

产品详情

水泥膨胀剂

水泥膨胀剂咨询热线：027-83232706 15871702139

水泥膨胀剂产品特点:本品具有早强、防冻、泵送、低碱、无氯等特点。是负温水泥混凝土的理想添加剂。

水泥膨胀剂产品用途:本品主要用于负温水泥混凝土。

水泥膨胀剂执行标准:JC475-2004

水泥膨胀剂用法与用量：

1、掺量：按照水泥重量的2-4%添加。

2、搅拌前，用热水或蒸汽冲洗搅拌机。先加入砂子、石子和热水搅拌约1min，再加入水泥和防冻剂搅拌3min。搅拌用水的温度根据确保混凝土入模温度≥10℃来决定搅 拌用水的温度。

3、在满足正常施工和易性的情况下，尽量减少用水量；因为，混凝土中游离水量增加，抗冻性能明显下降。掺防冻剂的混凝土拌和物具有干而不硬的特点，注意控制新浇混凝土的坍落度不要过大。

4、砂、石要用帆布或塑料布覆盖，防止砂石冻结。水泥不得直接加热，在使用前1天运入暖棚内存放，使它保持正温。

5、混凝土浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。但不得用蒸汽直接融化冰雪，以免再结冰。及时清除容器中粘附的混凝土残渣并及时清除冰雪冻块，容器用后要盖严保温。新浇筑混凝土的外露表面及

时用塑料膜及保温材料覆盖，在负温条件下养护，
混凝土不得浇水。按照随浇筑、随振捣、随覆盖的原则连续作业。

6、水泥选用强度等级32.5以上的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。砂、石要清洁过筛，不得含有...雪等冻结物及易冻裂的物质。

水泥膨胀剂掺加防冻剂混凝土搅拌应符合下列规定：

1、严格控制防冻剂的掺量；

2、严格控制水灰比，由骨料带入的水分及防冻剂溶液中的水，应从拌合水中扣除；

3、搅拌前，用热水或蒸汽冲洗搅拌机，搅拌时间应比常温延长50%；

4、掺防冻剂混凝土混合料的出机温度严寒地区不得低于15°C；寒冷地区不得低于10°C。入模温度，严寒地区不得低于10°C，寒冷地区不得低于5°C。

水泥膨胀剂掺加防冻剂混凝土养护应符合下列规定：

1、在负温条件下养护时，不得浇水，混凝土浇筑后，应立即用塑料薄膜及保温材料覆盖，
严寒地区应加强保温措施；

2、初期养护温度不得低于规定温度；

3、当混凝土温度降低到规定温度时，混凝土强度必须达到受冻临界强度；当最低温度不低于-10°C时，混凝土抗压强度不得小于3.5Mpa；当最低温度不低于-15°C时，混凝土抗压强度不得小于4.0Mpa；当最低温度不低于-20°C时，混凝土抗压强度不得小于 5.0Mpa；

4、拆模后，混凝土的表面温度与环境温度之差大于20°C时，应采取保温材料覆盖养护。

水泥膨胀剂注意事项：

1、本品如有受潮结块的现象，处理方法有二种：

（1）粉碎通0.315mm方孔筛后使用；（2）溶化液体使用。

2、掺防冻剂混凝土的运输及浇筑除应满足不掺加防冻剂混凝土的要求外，浇注完毕应及时对其表面用塑料薄膜及保温材料覆盖。掺防冻剂的混凝土，应对混凝土运拌车罐体包裹保温外套。

水泥膨胀剂包装：50kg/袋装

水泥膨胀剂湖北武汉生产厂家，水泥膨胀剂湖北武汉哪里有卖，湖北武汉水泥膨胀剂生产厂家，湖北武汉水泥膨胀剂哪里有卖

产品可能会受季节和原料市场的影响，价格会有小幅度的波动

若有疑问或了解详情，欢迎致电咨询

联系人：程 经 理

座 机：027-83232706 （周一至周五 8:30-17:30）

手 机：15871702139（随时可联系，节假日不休息）

企业QQ/微信: 2409287734（随时可联系，节假日不休息）

发货通过快递物流等运输方式，可按客户要求发指定的运输方式。

我们的承诺：我们的任何产品，我们保质保量，产品有任何质量问题，我们全额负责！！！