

# PPS R-7 PPS R-7

产品名称	PPS R-7 PPS R-7
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	密度		ASTM D-792	1.90	g/10min	
	吸水率		ASTM D-570	0.05	%	
物理性能	颜色			Natural		
机械性能	抗拉强度		ASTM D-638	19.0	Ksi	
	弹性模数		ASTM D-638	2.5	Msi	
	抗压强度		ASTM D-695	25.0	Ksi	
	抗折强度		ASTM D-790	27.0	Ksi	
	抗拉模数		ASTM D-790	2.3	Msi	
	伸长率		ASTM D-638	0.80	%	
	IZOD冲击强度	1/8inch有缺		ASTM D-256	1.2	ft.lbf/in
		1/8inch无缺		ASTM D-256	4.5	ft.lbf/in
电气性能	耐电弧		ASTM D-495	167	Sec	
	损耗因素	1KHz	ASTM D-150	0.058		
	CTI踪迹		UL 746A	255	V	
	电弧踪迹		UL 746A	0	in/min	
	损耗因素	1MHz	ASTM D-150	0.0088		
	介电常质数	1KHz	ASTM D-150	5.1		
	介电常质数	1MHz	ASTM D-150	4.0		
	绝缘电阻	90		1 × 10 <sup>12</sup>		
	体积电阻率		ASTM D-257	5 × 10 <sup>15</sup>	.m	
	绝缘破坏电压		ASTM D-149	450	V/mil	
热性能	燃烧性		UL 94	V-0/5VA		
	UL温度指数		UL	200/220		
	热变形温度		ASTM D-648	>500	° F	