

PBT美国杜邦SK605玻纤增强30

产品名称	PBT美国杜邦SK605玻纤增强30
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:SK605
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号(注册地址)
联系电话	15916783331

产品详情

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 PBT/SK605 NC010/美国杜邦 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

PBT/SK605 NC010/美国杜邦 物性表：

规格用途

规格级别	其它 其它 其它	外观颜色
该料用途	结构部件；工业应用；汽车应用	
备注说明	良好的强度；良好的硬度(玻璃纤维增强，30%重量比)	

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ASTM D792	1.53	
机械性能	抗压强度	5 mm/min, 3.20 mm, 23	ASTM D695	202 MPa
	拉伸强度	23	ASTM D638	140 MPa
	拉伸模量	23	ASTM D638	10000 MPa
	弯曲模量	23	ASTM D790	8970 MPa
	弯曲强度	23	ASTM D790	200 MPa

	断裂点伸长率	23	ASTM D638	2.6	%
	低温缺口冲击强度		ASTM D256	101	J/m
	缺口冲击强度	- , -40	ASTM D256	101	J/m
		- , 23	ASTM D256	112	J/m
	非缺口冲击强度	- , -40	ASTM D256	1120	J/m
		- , 23	ASTM D256	998	J/m
热性能	热变形温度	- , 0.45Mpa,未退火	ASTM D648	220	
		- , 1.8Mpa,未退火	ASTM D648	205	
	线性热膨胀系数	平行流动方向 , 7	ASTM E831	0.000030	cm/cm/
		3 to 130 ° F (23 to 55)			
		垂直流动方向 , 7	ASTM E831	0.000090	cm/cm/
		3 to 130 ° F (23 to 55)			
	熔点			225	
	阻燃等级	- , 0.750 mm	UL 94	HB	
		- , 1.50 mm	UL 94	HB	
		- , 3.00 mm	UL 94	HB	
其它性能	极限氧指数		ASTM D2863	19	%