

PBT SK608美国杜邦SK608价格

产品名称	PBT SK608美国杜邦SK608价格
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:SK608
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

PBT/SK608 BK509/美国杜邦 物性表

规格用途

规格级别 其它 其它 其它 外观颜色
该料用途
备注说明

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	收缩率	- , Across Flow	ISO 294-4	1.3	%
		- , Flow	ISO 294-4	0.3	%
	吸水率	- , 23C/59RH	ISO 62	0.1	%
		- , Sat/23C	ISO 62	0.3	%
机械性能	密度		ISO 1183	1.66	g/cm
	Charpy	- , -30 , Type 1,	ISO 179	65	KJ/m
	非缺口冲击强度	Edgewise			
		- , 23 , Type 1,	ISO 179	65	KJ/m
		Edgewise			
	断裂点拉伸应力	23 , 5 mm/min	ISO 527-1, -2	160	MPa
	断裂点拉伸应变	23	ISO 527-1, -2	2.1	%
	拉伸模量	23 , 1.0 mm/min	ISO 527-1, -2	14300	MPa
弯曲强度	23	ISO 178	235	MPa	
Charpy	23 , Type 1,	ISO 179	11	KJ/m	
缺口冲击强度	Edgewise, Notch A				
缺口冲击强度	23 , Type 1,	ISO 180	10	KJ/m	
	Notch A				

热性能	线性热膨胀系数	平行流动方向, 2 ISO 11359-1, -2	0.000080	cm/cm/
		3 to 55 (73 to 130 ° F)		
		垂直流动方向, 2 ISO 11359-1, -2	0.000080	cm/cm/
		3 to 55 (73 to 130 ° F)		
	热变形温度	- , 0.45 Mpa, 未退火	ISO 75B-1, -2	222
		- , 1.8 Mpa, 未退火	ISO 75A-1, -2	205
	阻燃等级	- , 0.750 mm	UL 94	HB
		- , 1.50 mm	UL 94	HB
		- , 3.00 mm	UL 94	HB
	熔融温度		ISO 3146	225
其它性能	极限氧指数		ISO 4589-1, -2	20
				%