

# 食品级304不锈钢材质重庆304不锈钢板

产品名称	食品级304不锈钢材质重庆304不锈钢板
公司名称	重庆鹏乾商贸有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	太钢:齐全 304:齐全 重庆:齐全
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道金桥路3号加工楼7号
联系电话	023-68939958 13608351065

## 产品详情

食品级304不锈钢材质 重庆304不锈钢板、重庆304不锈钢板厂家、重庆304不锈钢板价格-重庆304L不锈钢板比304含碳量小很多。304L在焊接点上或者其他处理的地方抗点蚀上面比304更胜一筹。重庆304不锈钢板化学成分；304不锈钢牌号：0Cr18Ni9（0Cr19Ni9）06Cr19Ni9 S30408化学成分:C： 0.08，Si： 1.0 Mn： 2.0，Cr：18.0~20.0，Ni：8.0~10.5，S： 0.03，P： 0.035 N 0.1。重庆304不锈钢板与304L304L更耐腐蚀，304L含碳少。重庆304用途广泛，具有良好的耐腐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性；冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象（无磁性，使用温度-196℃~800℃）。304L焊接后或消除应力后，其抗晶界腐蚀能力优秀；在未进行热处理的情况下，亦能保持良好的耐腐蚀性，使用温度-196℃-800℃。重庆304不锈钢板基本情况按制法分热轧和冷轧的两种，按钢种的组织特征分为5类：奥氏体型、奥氏体-铁素体型、铁素体型、马氏体型、沉淀硬化型。要求能承受草酸、硫酸-硫酸铁、硝酸、硝酸-氢氟酸、硫酸-硫酸铜、磷酸、甲酸、乙酸等各种酸的腐蚀，广泛用于化工、食品、造纸、石油、原子能等工业，以及建筑、厨具、餐具、车辆、家用电器各类零部件。重庆鹏乾商贸有限公司是重庆市不锈钢行业中创立最早，规模最大、实力最强的企业之一，主营：不锈钢管，不锈钢板，304不锈钢板，321不锈钢板，316不锈钢板，316L不锈钢板，309S不锈钢板，904L不锈钢板，310S不锈钢板,不锈钢中厚板库存常年保持万吨以上，为更好的服务客户扩大经营范围，我公司特开办了上门送货服务，并有专车专人接送洽谈人员前来订购业务。公司自创办以来，一直坚持“诚信合作，共同发展”的经营理念，在这一理念的指导下，我公司在短短几年中从一个小公司已跃为重庆不锈钢行业中的佼佼者！

不锈钢中板：201（1Cr17Mn6Ni5N）304(0Cr18Ni9) 304L(00Cr19Ni10) 321(1Cr18Ni9Ti) 316(0Cr17Ni12Mo2) 316L(00Cr17Ni14Mo2) 310S(0Cr25Ni20) 316Ti(0Cr18Ni12Mo2Ti)904(00Cr20Ni25Mo4)。公司加工厂：拉丝贴膜、6K、8K镜面、抛光、黄钛、黑钛、玫瑰金、无指纹，等各种彩色不锈钢板。剪折加工：天沟、割圆、割方、等各种加工。各种规格：耐高温、耐腐蚀，耐硫酸。不锈钢板厂秉承诚信服务、恪守信誉的宗旨，在同等的质量下，保证以最低的价格，最完善的服务，最高的信誉来答谢各界朋友的支持和厚爱，欢迎您的来电、咨询，我们将竭诚为您服务！重庆sus304不锈钢板重庆SUS304是一种18-8系的奥氏体不锈钢，通常用作冲压垫圈类紧固件。由于其冲压在各部分材料的形变程度各不相同，大约在15%~40%之间，因此材料的加工硬化程度也有差异。重庆sus304不锈钢板化学成分C 0.07 Si 1.00 Mn 2.00 P 0.045 S 0.030 Cr 18.0~20.0 Ni：8.0~10.5重庆sus304不锈钢板机械性能SUS304不锈钢薄板冷加工以后，微观上滑移面及晶界上将产生大量位错，致使点阵产生畸变。畸变量越大时，位错密度越高，内应力及点阵畸变越严重，使金属变形抗力和强度、硬度等随变形程度而增加，塑性指标伸长

率、断面收缩率降低。当加工硬化达一定程度时，如继续形变，便有开裂或脆断的危险，成形后其残余应力极易引起工件自爆破裂。在环境气氛作用下，放置一段时间后，工件会自动产生晶间开裂（通常称为“季裂”）。故在SUS304不锈钢冲压成形过程中，一般都必须进行工序间的软化退火，即中间退火，以消除残余应力，降低硬度，恢复材料塑性，以便能进行下一道加工。

重庆sus304不锈钢板物理性能类型

硬度	屈服强	抗拉强度	延伸率	ANN	200	max	205	min	520	min	40	min	1/4H	220	240	~	630	780	9	min	1/2H	250	-300
470	min	780-920	6	min	3/4H	310-360	665	min	930-1120	3	min	H	3	70-400	880	min	1130-1300	2	min				