

日本东丽PBT上海一级总代理商

产品名称	日本东丽PBT上海一级总代理商
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

产品详情

上海伦信塑化有限公司长期代理商日本东丽PBT

产地：日本东丽 品牌：PBT

日本东丽PBT：1401-x31 良好的流动性

日本东丽PBT：1494X02 阻燃

日本东丽PBT：5101G-15 耐冲击性高 玻璃纤维强材料

日本东丽PBT：5101G-30U 抗水解 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT：5107G 耐冲性高 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT：5151G 低翘曲 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT：5174X11 阻燃 良好热稳定性 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT：5201-X10 耐冲击性高

日本东丽PBT：5201-X11 好柔韧性 耐冲击性高

日本东丽PBT：7151G-X01 低密度 低翘曲 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT：7164G-30 阻燃 良好的热稳定性 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT：EC44G-15 阻燃无卤 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT：EC44G-30 阻燃无卤 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT特点：

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。PBT结晶速度快，最适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。

日本东丽PBT加工条件：

干燥温度 ()	110 ~ 120	干燥时间约 (hr)	2 ~ 3
模具温度 ()	50 ~ 75	残料量 (mm)	2 ~ 6
熔胶温度 ()	250 ~ 270	背压 (MPa)	5 ~ 10
注射压力 (MPa)	100 ~ 140	锁模力约(ton/in2)	3 ~ 4
注塑速度	高速	回料转速(rpm)	70 ~ 90
螺杆类别	标准螺杆 (直通式喷嘴)		
停机处理	关料闸啤清即可	碎料翻用 (%)	15 ~ 25
备注：防火PBT需要用PE料过炮，水口料不宜回收利用。			

日本东丽PBT用途：

- 1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；
- 2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；
- 3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

本公司长期代理商各大型号塑胶材料，如：PA6 PA66 POM PBT PEI PMMA PC PA46 TPU TPV TPEE等

本公司提供%16增值税票及相关证书。欢迎大家来电咨询及订购。



