

丝印PET油墨

产品名称	丝印PET油墨
公司名称	上海凯贤印刷科技有限公司
价格	140.00/公斤
规格参数	品牌:OLS 型号:PET 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区外冈西冈身路777号
联系电话	021-59507952 18074309897

产品详情

油墨特性：主要用于工ABS,PP,PET.PC.PMMA . 金属 . 玻璃等材料上，具有高色泽、高色彩、高遮盖力、高稳定性、耐酒精及耐磨擦之特点。 印刷：丝印移印均可。

表干及实干时间：表干时间自然挥发1-5分钟；实干时间在12小时以内。

稀释及清洗：UVK1(移印开油水)。 测试方法(完全干燥后)：

- 1、3m胶纸粘在画有百格的油墨表面，45度角迅速拉起不脱油；
- 2、纯度99%的工业酒精，一千克砝码用棉布包住在油墨表面，以水平力来回拉200次无脱色；
- 3、耐磨：橡皮擦500g力水平来回擦500次。 使用方法： 1、使用前应充分搅拌，用后随时封闭；
- 2、搅拌时加开油水10-15%，稀释到印刷粘度；
- 3、网板塞网时可用洗网水清洗； 4、不得与其它类型油墨混合使用。

注意事项：

- 1、塑胶材料的外观相似，但可能会是不同的材料，客户需试印确定其符合要求后，再批量印刷；
- 2、在移印过程中，如出现拉丝或散开，可适当加入一些慢干膏即可；
- 3、环境温度过高，将会影响油墨原有质量； 4、根据气候变化，请远离火源，阴暗环境下存放。
- 5、技术参考数见下表： 检验项目 检验结果 测试条件 油墨线度 12um 刮板细度计
干膜光泽 65° 60° 镜面光泽计 干燥速度 表干 25 × 5-10min 或60 × 2-3min
实干 25 12Hr或60 × 10min 耐酒精性 无变化 500克力/cm²酒精棉200次来回
附着力 100/100 1mm × 1mm × 100格3M胶纸剥离 耐酸性 无变化 浸泡5%HCl × 24Hr
耐碱性 无变化 浸泡5%NaOH × 24Hr 耐盐性 无变化 浸泡5%NaCl × 24Hr
耐水性 无变化 浸泡20 自来水 × 96Hr 耐磨性 不见底 500克/cm²负载含砂橡皮200来回
耐热性 无变化 80 × 12Hr