PPS 0214C1 0214C1

产品名称	PPS 0214C1 0214C1
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

原料技术数据	性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
	物理性能	比重	-	ASTM D792, ISO 1183	1.35	g/cm
		特定体积		ASTM D792	0.741	cm/g
		收缩率	流动	ASTM D955	1.2	%
			横向流动	ASTM D955	1.0	%
			横向流量	ISO 294-4	1.5-1.8	%
			流量	ISO 294-4	1.2-1.5	%
		吸水率	饱和, 23 ° C	ISO 62	0.020	%
		洛氏硬度	M 计秤	ASTM D785	93	
			M 计秤	ISO 2039-2	95	
	机械性能	拉伸模量		ISO 527-2/1A/1	3800	MPa
		拉伸强度	断裂, 23 ° C	ASTM D638	86.2	MPa
			断裂	ISO 527-2/1A/5	90.0	MPa
		伸长率	断裂, 23 ° C	ASTM D638	3.0	%
			断裂	ISO 527-2/1A/5	3.0	%
		弯曲模量	23 ° C	ISO 178	3750	MPa
		弯曲强度	23 ° 23 ° C	ISO 178	125	MPa
		摩擦系数	与钢 - 动态	Internal Method	0.14	
		悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO 180/1A	3.5	kJ/m
		无缺口伊佐德冲击强度	23 ° C	ISO 180/1U	45	kJ/m

热性能	热变形温度	0.45 MPa, 未退火	ASTM D648	204	° C
		1.8MPa, 未退火	ASTM D648	104	° C