SA387Gr11钢板 A335 Gr.P11

产品名称	SA387Gr11钢板 A335 Gr.P11
公司名称	舞钢尊信钢铁有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:舞阳钢厂
公司地址	平顶山舞钢市垭口恒大华府5号楼1504室
联系电话	0375-8120716 15803905977

产品详情

舞阳钢厂SA 387Gr11钢板ASTMA335Gr.P11钢管1.25Cr-0.5Mo

河钢舞钢|舞阳钢铁|舞阳钢厂|河北钢铁舞钢|舞阳钢铁厂|河钢集团舞钢公司|舞钢材质书查询|舞钢电子质保书查询系统|中国舞钢|中国舞阳|舞阳钢板厂/哪里有|底价|廉价|用途|优质|加工|河南舞钢|安钢|河南舞阳钢厂|仓库|供货|推销|入口|进口|正火回火|调质|GB国标|A STM美标|EN欧标|JIS日标|舞技|ISO认证|德标DIN|船级社|临氢抗氢HIC|特殊|资料|高强|耐磨||二探|三探|外表|四切||过磅|称重||规格|牌号|钢板|配货|质量|探伤|热处理|舞阳钢板厂|舞阳钢铁厂|中国舞钢|中国舞阳一探

A STMA335Gr.P11ASTM美国资料与试验协会）发行的一种合金钢材质代号，公称成分为1.25Cr-0.5Mo与国标 14Cr1MoR成分最为接近。P11合金钢管在制造过程中得到保证的力学性能，对于保证化工厂的平安运行，尤其是石油化工企业高温高压管道的稳定性有着十分重大的意义。

sa387gr11cl2压力容器用钢板Cr-Mo耐热钢材质。

多用在焦炭塔上。具体：A STM里对应的A387/A 387MGr11级别（具体11指的Cr1.25Mo0.50Cl2类别依照你资料的热处理状态（退火状态）去选择对应的强度，按成分和强度进行划分的

sa387gr11低合金钢。cl2指2级锻件。

化学成分：C0.05-0.17 Mn0.40-0.65 P0.035 S0.035 Si0.50-0.80 Cr1.00-1.50 Mo0.45-0.65与我国的14cr1mor比较近似。

焊接作业应在焊接工艺要求的范围内进行。而且对壁厚大于10mmP11钢管施焊前应进行预热，预热温度为 150200°C。焊件达到预热温度后应及时进行焊接，坚持预热温度的条件下，每条焊缝宜一次连续焊完。焊件达到预热温度后应及时进行焊接。焊接结束后应该立即清理焊缝，去除焊渣、飞溅物等，进行外观检查。

一般是采用氩弧焊打底、电弧焊盖面的焊接方式；两寸以下的薄壁管的焊接接头形式为承插焊角接，采用全氩的焊接方式。舞阳钢厂|河北钢铁舞钢|舞阳钢铁厂|河钢集团舞钢公司|舞钢材质书查询|舞钢电子质

保书查询系统|中国舞钢|中国舞阳|舞阳钢板厂|河钢舞钢|舞阳钢铁

对于焊接资料的选择应根据被焊钢材的化学成分、力学性能以及使用和施焊条件综合考虑，工评09-28中选用的ER80S-B2焊丝和 E8018-B2焊条。然而对于 P11与碳素钢或与其他铬钼合金钢之间组成的异种钢焊接接头，可按合金含量较低一侧的钢材选用焊接资料。

可供产品：

一、钢板范围：厚度8－700mm，宽度1600－4000mm，长度5000mm－18800mm，单重50.00吨。根据需要还可供更大规格钢板。

二、钢板种类：碳钢板、低合金高强钢板、桥梁钢板、建筑结构钢板、造船及海上平台钢板、锅炉压力容器钢板、模具钢板、合金结构钢板、油气输送管线钢板、高韧性高强度钢板、耐酸ND耐候NH耐腐蚀HIC钢板、复合钢板、耐磨NM钢板等300多个国内外牌号。

三、可供探伤要求、Z15、Z25/Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。

四、可按国标、企标、AISI美标ASME/ASTM、JIS日本、DIN德标、NF法国、BS英国、EN欧洲、ISO国际等标准供货。

五、可供热处理工艺：正火+回火、正火、回火、调质、控轧等。

六、船板已取得DNV、GL、LR、BV、RINA、CCS、NK、ABC、KR等九国船级社认证。质量保证体系通过ISO9001－2000标准认证。20R、20g、16MnDR、16MnR通过国家免检产品认证。

我公司切割加工中心以舞阳钢铁、宝钢、武钢等一线钢厂的优质钢板切割配料为主。品种涵盖普板、合金钢板、容器钢板、高强钢板，切割厚度6mm-350mm。本中心拥有等离子切割机、大型数控火焰切割机、大型液压剪板机等钢板切割加工设备，以及一流的技术人才队伍和售后服务体系。实现从产品图纸、采购→切割→加工→配送一站式服务，从而限度的为客户节省人力物力，实现其原材料零库存和减少资金积压与减少设备投入的目的。舞阳技术标准/舞阳钢厂|河北钢铁舞钢|舞阳钢铁厂|河钢集团舞钢公司|舞钢材质书查询|舞钢电子质保书查询系统|中国舞钢|中国舞阳|舞阳钢板厂|河钢舞钢|舞阳钢铁