

丝印五金免烘烤油墨

产品名称	丝印五金免烘烤油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

产品详情

丝印五金免烘烤油墨销售厂家！

推荐用途：本产品主要用于各种金属（铁/铝/不锈钢/合金等片材型材制品）、玻璃、陶瓷、电镀面（真空电镀面/水电镀面等）、阳极氧化铝、静电喷漆面或烤漆面等制品的丝印或移印。

产品特性：哑光、附着力优、色彩鲜艳饱和、耐酒精、耐冲压、流平性好。

性能检测（油墨须完全干透后，如烘烤必须待油墨完全冷却后再测试）：

- 1、3M胶带划百格测试：100% 1mm*1mm*100格 3M胶纸剥离无变化。
- 2、耐冲压测试：1mm厚铝板180°折弯无变化。
- 3、耐酒精测试：500g/5cm²负载99%工业酒精脱脂棉来回200次无变化。

安全标准：符合欧洲EN-71 PART3、美国ASTM F963-08及欧盟RoHS环保检测标准，请放心使用。

使用方法：

- 1、稀释剂：请根据现场作业实际环境条件合理选取快干、中干或慢干稀释剂。
- 2、油墨调配：开罐先搅拌均匀，取所需量油墨稀释到合适印刷粘度。如需添加固化剂，先加固化剂搅拌后静置10分钟，待油墨与固化剂完全交联后再添加稀释剂稀释到合适印刷粘度。

3、为达到细小线条、图案、文字的绝佳印刷效果，可添加慢干膏，以更加防止印刷墨层扩散、毛刺、模糊不清或塞网。

4、做好承印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。

5、干燥：常温，表干5-10分钟，实干在24小时以内，48小时后达最佳性能。或通过

80 烘烤30分钟，冷却3~5小时后测试。

注意事项：

1、先少量试印确认符合要求后再批量生产。

2、多色套印时，需表干后才能进行下一颜色印刷。

3、附着力、硬度、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要待墨层完全固化后方可检测。

4、不得将本系列油墨与其它类型油墨混用或配色。

5、注意作业车间的湿度，湿度过大会影响附着力，湿度过小会容易拉丝，温度高容易堵网。

6、油墨、稀释剂使用及储存时严禁烟火并放置于阴凉处。

7、每次取出足够使用量油墨后，须及时盖好油墨盖，否则影响保证期（一般情况下保证期为1年）。

8、未用完之油墨不可随便倒回未经稀释的油墨罐，以免有色差等不良出现。

9、尽量避免皮肤直接接触，过敏者使用前应涂覆一层皮肤护肤膏或戴不渗透手套。注意接触油墨过程不要让油墨飞溅到眼、耳、口、鼻或身上。