

北京混凝土桥梁维修裂缝封闭材料

产品名称	北京混凝土桥梁维修裂缝封闭材料
公司名称	北京冶建工程裂缝处理中心
价格	80.00/公斤
规格参数	品牌:工程师 型号:A6微细裂缝封闭膏 产地:北京
公司地址	北京市海淀区长春 桥路5号
联系电话	18600262690

产品详情

北京工程师A6混凝土微细裂缝封闭膏,桥梁维修裂缝封闭材料,混凝土微细裂缝封闭膏,桥梁小修裂缝封闭材料,详情咨询:赵工18600262690

工程师A6微细裂缝封闭膏

——混凝土裂缝封闭专用

A6微细裂缝封闭膏特别针对混凝土微细裂缝的封闭而研制。采用最新的“树脂合金”技术,具有极强粘接力和韧性,刚柔结合,有效阻止水、二氧化碳、化学物质的浸入,防止钢筋锈蚀,并防止开裂结构的进一步损坏,提高建筑物的耐久性。

一、用途

n 封闭静止的混凝土裂缝

n 用于桥面板、楼板、墙体、梁、柱裂缝的封闭

二、特点

- n 与混凝土同色，平面、立面均可施工
- n 极强的粘接力，适合潮湿基层使用
- n 优良的防水防腐功能，施工方便，绿色环保

三、性能

项目	技术指标
抗压强度 (MPa)	60
粘结强度 (MPa) (与混凝土)	3.0
剪切粘结 (MPa) (钢对钢)	10
比重 (g/cm ³)	1.6

四、构造

微细裂缝及表面龟裂可采用表面封闭法，较宽裂缝可采开槽封闭法。

五、用法

n 材料和工具

A6微细裂缝封闭膏 (A6甲组+A6乙组)

刮板、刮刀、手套、胶带、酒精

n 施工步骤

1. 基层处理：

确保混凝土表面坚固、干燥，用酒精擦净浮灰，粘贴防污胶条，保证边缘美观整齐。

2. 配料刮抹：

配制A6：按A6甲组：A6乙组=2：1（体积比）配合并搅拌均匀，静置5分钟，再搅拌一次即可刮抹。

用刮刀将配好的A6涂刮于裂缝表面或嵌于槽内，抹平压实，立刻揭掉防污胶条。

n 注意事项

养护：施工24小时后，材料初凝，干燥养护3天即可使用。

操作时间：配制好的材料30分钟内用完，每次配料以不超过500克为宜，随配随用。

施工完毕，应及时用酒精洗手及擦拭工具。

施工温度：宜为10~30℃，室外作业避免在雨天、大风、冰冻时施工

六、包装、用量及储存

n 包装：9kg/套（甲组份6kg/桶，乙组份3kg/桶）

n 用量：表面封闭法：0.2kg/m²（涂刮厚度2mm，宽度50mm）

开槽封闭法：0.2kg/m²（嵌填深度10mm，宽度12mm）

n 储存：保质期为12个月，桶盖密封，5℃以上储存

详情咨询：赵工18600262690