

五金耐酒精丝印油墨

产品名称	五金耐酒精丝印油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

产品详情

五金耐酒精丝印油墨销售厂家！

- 1、适用范围：本产品主要用于金属、电镀、氧化铝、电解板、铝塑板、喷（烤）漆、喷塑等制品的丝印及移印。
- 2、产品特性：亮光、免烘烤、耐酒精、耐手汗、耐水泡、耐冲压。
- 3、稀释剂：用本公司B-03专用稀释剂或783稀释油墨，用718洗网水清洗网版。
- 4、固化剂：单组份使用，不需要添加固化剂；如有特殊要求可选择添加本公司JS-9固化剂用于增加油墨附着力及性能，添加量为10%-15%。
- 5、油墨调配：开罐使用前应充份搅拌，然后取所需量油墨加入稀释剂稀释至合适的印刷粘度进行印刷。
- 6、网版及刮胶：适合80T-140T（200目-350目）聚脂网纱，聚氨脂PU油性刮胶。
- 7、干燥条件及时间：

干燥温度

25

60

80

100

干燥时间

24小时

40分钟

30分钟

20分钟

本产品烘烤温度不可超过100 。

【性能检测】

- 1、3M胶带划百格测试：100%无脱落
- 2、耐冲压测试：1mm厚铝板180°折弯无变化。
- 3、耐酒精测试：用脱脂棉沾浓度99%工业酒精以500G力水平来回50次无脱色。
- 4、耐手汗耐试：用大拇指紧压印刷面5分钟后，再用力来回磨擦100次无脱色。
- 5、耐水性测试：用常温自来水浸泡24小时，3M胶带划百格测试，100%无脱落。

【注意事项】

- 1、先少量试印确认符合要求后再批量生产。
- 2、做好承印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。
- 3、附着力、硬度、耐酸性、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要完全固化后方可检测。
- 4、未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
- 5、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火。