

移印五金耐酒精油墨

产品名称	移印五金耐酒精油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

产品详情

移印五金耐酒精油墨销售厂家！

铁材、铝材、钢材、合金、电镀(含水电镀)、金属、阳极氧化铝表面、不锈钢表面、静电喷漆面及烤漆面等制品的丝印及移印，不需加固化剂，不需烘烤，即可获得优异的附着力。颜色：白色,黑色,透明光油,红,黄,蓝,绿,深黄,柠檬黄,天蓝,橙色,青金,红金,银色,闪【产品举例】易拉罐、精密手表、金属工具、标牌/铭牌、天花吊顶板/扣板等。【基本性能】承印物：电镀材料印刷后自然挥发干燥,表干需5-10分钟，实干24小时。或150 烘烤30分钟。冷确48小时后进行性能测试：检测项目

测试方法/条件 测试结果 酒精测试

用加载500克力的粘酒精（99.7%）棉布来回平推。 100次不露底 附着力测试

百格法：划1mm×1mm#格，用3M胶纸以90度直角剥离5次。 无脱落 耐摩擦测试

用加载500克力的普通橡皮来回平推。 200次不露底 【使用说明】1、网板：250—350目聚脂丝网印版（丝印、移印均可）2、胶刮：建议使用70-85度聚氨酯胶刮3、参考用量：250目网板印刷约为30m²/kg4、选用溶剂：719快干水，718中干水，783慢干水，因印刷环境温度、通用量及印刷图案大小不同进行适当选择5、网板清洗：选用有机溶剂清洗（如：洗网水）【干燥条件】自然挥发干燥,表干需5-10分钟，实干24小时 或150 烘烤30分钟。【产品包装】

1公斤装、5公斤装、20公斤装【保质期】

5 —25 条件下可存放两年，避免强光照射、防接触强酸、强碱。

