

# PPS 6165D8 PPS 6165D8

产品名称	PPS 6165D8 PPS 6165D8
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

Celanese FORTRON 6165D8 Mineral and Glass Reinforced Polyphenylene Sulfide (PPS) 物性表

密度	1.95 g/cc
饱和吸水率	0.020 %
线性成型收缩率	0.0020 - 0.0060 cm/cm
线性成型收缩率，横向	0.0030 - 0.0070 cm/cm
抗机械冲击强度 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	115 MPa
伸长率 (断裂)	1.0 %
弯曲强度	190 MPa

弯曲模量	18.0 GPa
悬臂梁缺口冲击强度	6.00 kJ/m
悬臂梁无缺口冲击强度	15.0 kJ/m
体积电阻率(公制)额定值(英制)测试方法	$\geq 1.00 \times 10^{17}$ ohm-cm
表面电阻	$\geq 1.00 \times 10^{15}$ ohm
介电常数	5.2 @Frequency 10000 Hz
介电强度	25.0 kV/mm
耗散因数	0.0010 @Frequency 10000 Hz
相比耐漏电起痕指数(CTI)	175 V
线性膨胀系数(公制)额定值(英制)测试方法	19.0 m/m- ° C @Temperature 20.0 ° C

线性热膨胀系数,横向流动	24.0 m/m- ° C @Temperature 20.0 ° C
熔融温度	280 ° C
载荷下热变形温度(1.8 MPa)	270 ° C
玻璃化转变温度, Tg	90.0 ° C
加工性能额定温度(公制)额定值 (英制)测试方法	310 - 340 ° C
模具温度	135 - 160 ° C
干燥温度	135 ° C
干燥时间	3 - 4 hour