

烤漆面五金自干油墨

产品名称	烤漆面五金自干油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

产品详情

烤漆面五金自干油墨销售厂家！

适用范围:各种金属、合金、玻璃、陶瓷、电镀、石材、阳极氧化铝表面及烤（喷）漆面等

光 泽：半光

涂刷面积：用300目网纱公斤可印30平方

是否可调色：可以代客配色服务

【一、使用技术说明】

- 1.产品特性：平光、免固化剂、免烘烤、快干、耐冲压、可丝印及移印；
- 2.环保性:符合欧洲重金属EN-71-3、美国ASTM-963、欧盟ROHS、邻苯二甲酸盐6P等标准；
- 3.适用范围:各种金属、合金、玻璃、陶瓷、电镀、石材、阳极氧化铝表面及烤（喷）漆面等；
- 4.稀释剂:用本公司S-003稀释剂。洗网用S-718洗网水；
- 5.网纱与用量:适合77T-140T（180目-350目）网纱，用300目网版每公斤约可印30平方米；

6.固化剂:可以提高油墨油附着力及性能。本油墨单组份使用,不用添加.如有特殊要求可以加本公司TA-9固化剂,添加量10% ;

7.干燥方法：自然挥发干燥，墨层表干时间5-10分钟：实干时间24小时以内，也可以80度烤15分钟。

干燥温度

25

60

80

100

干燥时间

24小时

40分钟

20分钟

15分钟

二、性能测试方法

检验项目

测试条件

检验结果

附着力百格

划百格后用3M胶纸剥离最少3次以上

100%无脱落

耐酒精测试

用浸有纯度99%的酒精的棉球，500G力在油墨表面来回擦拭100次

无变化

耐冲压测试

1MM铝片折弯180度

无变化

三、使用注意事项

- 1、试印确认符合要求后再批量生产。
- 2、做好被印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。
- 3、需要套色时，应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作。
- 4、附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要墨层完全固化后方可检测。
- 5、未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
- 6、添加固化剂后的使用时限：加入固化剂后的油墨使用时间为4-6小时，环境温度越高使用时间越短，剩余油墨不可回收。
- 7、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火。
- 8、使用时注意施工场所的通风状况良好。