

干湿擦牢度剂508符合欧盟标准的牛仔洗水助剂

产品名称	干湿擦牢度剂508符合欧盟标准的牛仔洗水助剂
公司名称	东莞市洁威实业有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:洁威化工 型号:JW-508 产品产地:广东东莞
公司地址	东莞市桥头镇莲城社区莲湖路南华萃一巷16号
联系电话	0769-83077331 13414700968

产品详情

干湿擦牢度剂 JW-508

一、产品简介

活性、硫化、直接、靛蓝染料在纤维素纤维上染浓深色时环保湿摩擦特别低，尤其是大黑、大红、翠兰等环保湿摩擦往往低于1级，而出口欧美的纺织品环保湿摩擦要求3级以上，提高产品对盐、碱稳定性，减轻产品本身结构的不足，故特别开发了全环保型干湿擦牢度剂508。

二、主要成分 特殊水性聚氨酯

三、技术指标

外观：浅黄至黄色透明液（久置会变深）

离子性：弱阳离子

PH值：3.5 ± 0.5（50g/l）

溶解性：易分散于任何比例的自来水中

四、主要性能

1. 干湿擦牢度剂不含甲醛及APEO，属于环保型产品，符合欧盟OEKO-TEX Standard 100的要求；
2. 干湿擦牢度剂用于纤维素纤维染色后固色处理；
 3. 干湿擦牢度剂能极大提高湿摩擦的效果，可提高1~1.5级，达到3级以上；
4. 使用方便，直接用水开稀使用；
5. 对织物手感柔软、对色光、日光牢度无影响的干湿擦牢度剂。
 6. 干湿擦牢度剂的产品规格是125kg/塑料桶,室温密封保存，保质期6个月。

五、应用方法

根据使用染料种类、浓度，被处理织物的种类、形态的不同，用法如下：

1. 浸渍法（限于洗水厂）

用量：508：2~4%（o.w.f.）（视色度深浅调整）

浴比：1：10~20

工艺：染色后色布（PH 7） 浸渍（室温，时间：20~30min） 烘干

2. 浸轧法 用量：508：30~50g/L；

工艺：染色后色布（PH 7） 一浸一轧（轧余率：80~85%） 烘干

六、注意事项

1. 配制好后请立即使用，使用前应充分做好小样测试，以上工艺仅供参考。
2. 只能单独使用，不能与硅油、柔软剂、固色剂以及阴离子助剂同浴使用。
3. 工作液的温度控制在25~室温效果最佳。
4. 使用508前，要把布面碱（控制pH 7）、盐、皂洗剂清洗干净。
5. 使用时间长轧槽中产生大量泡沫时，要及时清除泡沫或清洗轧槽换工作液。
6. 尽量保持工作液PH值为5-6范围。
7. 工作液使用的水应为 100ppm的自来水。

以上是关于功能整理剂和干湿擦牢度剂508的应用详情，请咨询：

东莞纺织印染助剂公司

范先生：15014751722

地址：东莞市桥头镇田新社区桥光大道（田新段）60号五楼503室

企业网址：<https://www.jervay.com>

企业旺铺：<http://www.jervay.com.cn>

外贸站网址：<http://www.jervay.net>