

预应力管道压浆剂H-60A混凝土孔道灌浆材料

产品名称	预应力管道压浆剂H-60A混凝土孔道灌浆材料
公司名称	新疆卓能达工程材料有限公司
价格	225.00/袋
规格参数	卓能达:50KG/袋 预应力压浆剂:掺量10% 郑州:复合牛皮纸袋包装
公司地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街238号中建幸福里小区12栋105室
联系电话	4001381516 13703906598

产品详情

PA-60预应力管道压浆剂

卓能达建筑科技有限公司工厂遍及全国北京、天津、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海、西藏、内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、浙江、广东、广西、贵州、四川、重庆、安徽、湖南、湖北、海南等，发货方便。

一、应用范围

本产品适用于铁路公路、桥梁、核电站等大型工程的后张有粘结预应力混凝土孔道灌浆材料的施工。

二、产品特点

- 1、流动性好、不泌水、不分层；
- 2、压浆饱满早强、微膨胀；
- 3、可一次性压浆施工、管道内浆体密实无孔隙；
- 4、预应力钢筋不锈蚀、与混凝土粘结牢固；

三、性能指标

项目

TB/T3192-2008

JTG/TF50-2011

产品型号	PA-60	PA-60A (H-60B)
水胶比 (%)	0.33	0.26 ~ 0.28
凝结时间 (h)	初凝	5
	终凝	24
流动度 (25) (s)	初始流动度	10 ~ 17
	30min流动度	10 ~ 20
	60min流动度	10 ~ 25
泌水率 (%)	24h自由泌水率	0
	3h钢丝泌水率	0
压力泌水率 (%)	0.22MPa	2.0
	0.36MPa	
自由膨胀率 (%)	孔道垂直高度 1.8m	
	孔道垂直高度 > 1.8m	
	3h	0 ~ 2
充盈度	24h	0 ~ 3
		合格
抗压强度 (MPa)	3d	20
	7d	35
	28d	50
抗折强度 (MPa)	3d	5
	7d	6.5
	28d	10
对钢筋的锈蚀作用	无锈蚀	无锈蚀
含气量, %	1 ~ 3	/

四、施工工艺

1. 使用前进行试配以确定最佳配比，YH-60A (YH-60) 推荐掺量为10%。
2. 搅拌：应采用转速不低于1000rpm/min高速机械搅拌机搅拌顺序为：先将水加到相应刻度，开户搅拌机，均匀加入压浆剂，然后均匀加入水泥；全部粉料加入完毕之后再搅拌3~5分钟即可压浆。
3. 压浆：在搅拌后尽快压浆，应采取通常的压浆方法，以确保浇筑连续不断。
4. 保护措施：施工过程中要戴保护手套和护目镜。
5. 清洁：用水清洁所有施工工具和设备。

五、包装贮存

采用复合牛皮纸袋包装，净重50kg/袋，保质期为6个月

须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻。