

HF环氧聚硫橡胶玻璃鳞片重防腐涂料

产品名称	HF环氧聚硫橡胶玻璃鳞片重防腐涂料
公司名称	郑州大学万力科工贸公司米河防腐涂料厂
价格	.00/个
规格参数	类型:环氧防腐涂料 用途:其他 品牌:奥亚斯特
公司地址	巩义市米河镇
联系电话	86-0371-64339480

产品详情

类型	环氧防腐涂料	用途	其他
品牌	奥亚斯特	颜色	各色
单件净重	2200 (g)	保质期	12 (个月)
总固含量	60-70	干燥时间	(-5)表干4-8, 实干12-24
耐水性	浸泡12个月无变化	包装规格	标准包装或根据客户要求包装

一、组成

该涂料由环氧树脂与聚硫橡胶形成的高分子网络结构树脂，加入颜料，无机空心体轻特制填充材料与鳞片、助剂、溶剂、复合固化剂组成的双组份高固体份防腐涂料。

二、性能特点与用途

- 1.适应于15 以上的温度施工。温度越高，干燥越快，温度越低，干燥越缓慢。
- 2.具有优良的弹性、抗冲击性、附着力，涂料坚硬而柔韧、光泽丰满，涂膜不吸附污泥、藻类，不宜损伤破坏、脱落，极好的抗渗透性与抗漏性。
- 3.耐高温120 抗霉菌，具有杀菌性，耐化学药品性，耐各种成品油半成品与原油，抗多种化学药品性，抗污性好。
- 4.可以与纳米无机富锌漆和环氧富锌漆配套使用，效果优良，代替喷锌喷铝，降低生产成本、工程费用。
- 5.可广泛地应用于金属，非金属结构的涂装防腐。主要用于各类工业污水、油田高温污水及贮罐、贮池

、管线、设备等防腐应用。

四、技术指标

序号	检测项目	指标		检验方法
		甲组份	乙组份	
1	外观颜色	平整（各色）	平整（棕色）	目测
2	粘度（涂-4杯）s	20-30	20-30	gb/t1723-93
3	细度， μm	40-50	40-50	gb/t1724-93(89)
4	固体含量，%	60-70	60-70	gb/t1725-93
5	干燥时间 (-5) h	表干	4-8	gb/t1728-79(89)
		实干	12-24	gb/t1728-93(89)
		实干	24-48	gb/t1728-93(89)
6	附着力，级	1-3	1-3	gb/t1720-93
7	柔韧性，mm	1	1	gb/t1731-93
8	冲击强度，kg.cm	500	500	gb/t1731-93
9	耐热性，	120	120	
10	20%h ₂ so ₄ ，煮沸	沸点无变化	沸点无变化	
11	40%naoh，煮沸	沸点无变化	沸点无变化	
12	40%koh，煮沸	沸点无变化	沸点无变化	
13	耐10%h ₂ s，月	12	12	gb/t1763-93
14	耐10%hcl，月	12	12	gb/t1763-93
15	耐3%nacl，月	12	12	gb/t1763-93
16	耐污油，月	12	12	gb/t1728-93
	耐航空煤油、汽油，月	12	12	
	耐原油、柴油，月	12	12	gb/t1734-93
17	耐97 \pm 3 沸水，月	12	12	
18	耐自来水性，月	12	12	gb/t0733-93