

聚氨酯胶泥生产厂家

产品名称	聚氨酯胶泥生产厂家
公司名称	衡水汉江橡塑科技有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府乡大果义
联系电话	13091176335 15030823445

产品详情

聚氨酯胶泥双组分聚氨酯全称是双组份聚氨酯密封胶，俗称A、B料、黑白料双组份密封胶，我司的双组份聚氨酯是在吸收国内外同类产品优点的基础上,由我公司研究所研制成功的最新科研产品。它具有嵌缝密封防水、粘结、防渗等多种功能。我公司生产的双组份聚氨酯是以聚醚、多异氰酸酯为主要原料,再加入固化剂、填料及多种助剂组成的一种常温反应固化型弹性密封材料。一、双组分聚氨酯特点：1. 模量适中，弹性高，延伸率大,耐老化、耐低温、耐水、耐酸碱腐蚀、耐疲劳性能好。2. 与水泥、木材、金属、玻璃、塑料等建材有很强的粘结力。3. 本产品无溶剂，不含焦油、沥青，无污染、无毒,可用于饮用水池、游泳池的密封防水。4. 施工工艺简单，施工时只需将A、B两组份按规定比例混合搅拌均匀即可使用。5. 固化速度较快，对于工期进度要求快的工程，可优先选用。6. 可根据用户要求制成各种颜色与不同档次产品。7. 调整两种组份的比例，也可作粘合剂或防水材料使用。二、双组分聚氨酯组成：聚氨酯密封胶属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。双组份聚氨酯防水涂料施工注意事项本注意事项适用于A组分为预聚体组分、B组分为含填料的固化剂组分的双组份类聚氨酯防水涂料。1、在施工前将B组分搅拌均匀：如为大批量涂膜，可直接将B组分桶切开，一般机械搅拌3~5min；2、先将A组分倒入容积大于25L的塑料容器中，再将搅拌均匀的B组分倒入，机械搅拌3~5min后使用。先倒入A组分目的：A组分挂壁，可直接观察塑料容器中料是否搅拌均匀；B组分密度较大，倒入后沉降，形成A组分包裹B组分现象。3、如施工面倾斜角度超过30°或为立面，可将搅拌均匀的A、B组分静置3~5min（视施工温度可适当延长或缩短），再进行施工，避免流平性较好影响斜面厚度不均匀、立面流挂。4、如为小批量配料，即一次使用量低于最小组别的包装量，配料时不建议目测计量，务必要用电子秤进行精确计量。使用电子称称量目的：因B组分密度大，靠视觉判断极易形成B组分超量现象，影响涂膜效果，可能导致不干、开裂、强度低等现象；例如雨虹SPU-361产品，要求A:B质量比为1:1，按密度计算实际体积比约为5:3；5、高温环境下施工，混合后的产品的凝胶时间缩短，建议一次少配多次配料或将A、B组分搅拌均匀后立即倒在施工基面上，并迅速摊开，然后再慢慢刮涂施工。目的：适当延缓反应放热而导致的凝胶速度加快。6、因双组份聚氨酯防水涂料与塑料的粘结性低，施工结束后的塑料桶，不需要清洗，固化结膜后，很容易清除干净。7、施工时尽量不添加稀释剂，如必须，应预先进行小面积涂膜试验，即将添加稀释剂约5%的产品和不添加稀释剂的产品同时在基面涂一小块涂膜，观察表实干时间（指触不粘、指压不凹陷）以及涂膜强度（具有一定的延展性），若成膜状态正常，方可大面积使用。8、聚氨酯类防水涂料尽

量不要与水性涂料直接复合使用；且施工时必须保证新涂刷的水泥基基层完全干燥。两种情况未按要求操作均可能引起分层、不粘问题。9、建议做下道工序前，在最后一遍涂刮聚氨酯后立即进行洒砂处理。可选用河砂、石英砂等增加粘结性能，尽可能不选带尖锐棱角的砂类，避免破坏防水层。可选择混合细度砂类，砂类的细度范围可根据下道工序的厚度选择，一般下道工序越薄砂类越细。