

耐高温防腐涂料，油漆涂料，化工涂料

产品名称	耐高温防腐涂料，油漆涂料，化工涂料
公司名称	郑州大学万力科工贸公司米河防腐涂料厂
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:奥亚斯特 颜色:各色 保质期:12（个月）
公司地址	巩义市米河镇
联系电话	86-0371-64339480

产品详情

品牌	奥亚斯特	颜色	各色
保质期	12（个月）		

一、组成

该产品由环氧改性有机硅与有机硅树脂，加入耐高温无毒防锈颜料，溶剂组成的不同色彩的高温防腐蚀涂料。该产品获市级科技进步二等奖与优秀科技攻关项目奖。

二、特性

该涂料常温下自干快、附着力强、涂膜具有优良的耐热性和耐候性，分别能经受200-500 高温，具有优良的耐高温抗氧化与热稳定性，广泛的用于各行热力高温设备管线，贮罐的防锈防腐施工及稠油热力管线的施工防腐，以及适用于高炉、锅炉、焦炉、机车发动机、汽车、摩托车排气管、烟囱、水箱等高温部位的抗高温保护。

三、技术指标

项目	指标	试验方法
漆膜外观	平整	gb1729-79
粘度（涂-4杯），s	17-40	gb1723-79
干燥时间 （25 ），h	表干	gb1728-79
	实干	
冲击强度，kg.cm	50	gb1732-79
柔韧性，mm	1-2	gb1731-79
附着力，级	1-2	gb1720-79

光泽	半光或无光	
耐热性(200小时/200-600)	涂膜完整,轻度变色	
耐沸水100	100天无变化	

五、施工方法

- 1.前处理：采用喷砂处理，，达sa2.5级。
- 2.涂装方法：常规空气喷涂或无气喷涂。
- 3.涂装间隔时间：24小时/25 以下，12小时/25 以上。
- 4.理论用量：120g/m²(一道)。
- 5.干膜厚度：约20 μ m (一道)。
- 6.稀释剂：专用稀释剂。

六、贮存

- 1.存放在阴凉处，远离火源，严防雨水。
- 2.贮存期6个月。超过此期限，经检验合格后仍可使用。