

三门峡灰色金刚砂地坪材料包工包料

产品名称	三门峡灰色金刚砂地坪材料包工包料
公司名称	郑州辉煌同达水处理材料有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	恒威:99 金刚砂材料:98 河南:97
公司地址	郑州经济技术开发区远大理想城17号楼
联系电话	0371-66482008 13526896586

产品详情

中科净源环保材料厂一直把“优质的材料、完美的施工、贴心的服务”为企业的经营宗旨与众多国内外客户建立了良好的业务关系，得到广大客户的一致好评。

中科净源环保材料厂在广大客户的支持下，本着不断进取的精神，努力新材料的开发，新技术的研究，以满足日益增长的市场需求。

经营理念：以人为本科技创新

市场策略：打造品牌真诚合作共创美好未来

发展方向：致力于新型建材的不断改进、不断创新、力争为社会创造更新、更好、更环保的建筑材料

金刚砂耐磨地坪施工适用范围

用于工业厂房、仓库、超市、重载机械厂、机修厂、停车场、货物堆放区、广场等地面。

金刚砂耐磨地坪施工基础要求

基层混凝土强度要求达到C25以上，水灰比控制在0.50以下，混凝土坍落差应控制在70-100mm，混凝土拌合物尽量减少离析并对泌水有所控制；

为了确保混凝土拌合物有足够流动性及利于施工，建议混凝土加适当外加剂。

基层混凝土应参照优良混凝土的标准进行浇筑和振实，注意尺寸精确并减少浮浆产生。

硬化剂表面最好同混凝土结构层同时施工，如须同找平层同时施工，建议找平层混凝土采用细石混凝土

土，厚度不低于50mm，并考虑配置伸缩钢筋网。

特别注意基层混凝土施工块的边角部位，保证该处混凝土振捣密实，并应采取额外加强处理。

金刚砂耐磨地坪施工施工工艺

表面处理：使用加装圆盘的机械镘均匀地将混凝土表面的浮浆层去除掉；

第一次撒布材料：将规定用量的2/3硬化耐磨地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面后，用低速抹平机进行打磨处理；

刮尺找平：用6米刮尺均匀地将硬化耐磨材料沿横、纵方向刮抹并粗略找平；

第二次撒布材料：将规定用量1/3彩色硬化耐磨材料均匀撒布（在经过第一次已打磨的耐磨材料表面），用抹平机再次打磨处理；

表面抛光：根据混凝土的硬化情况，调整抛光机上刀片角度，对面层抛光作业，确保表面平整度和光洁度；

基面养护：耐磨硬化地坪在施工完成后的4~6小时内，应在表面进行养护，以防止表面水份的急剧蒸发，确保耐磨材料强度的稳定增长。

金刚砂耐磨地坪施工性能特点

金刚砂耐磨地坪施工注意事项：

- 1) 最好进行混凝土凝结时间试验，选择适宜的混凝土配合比及水泥外加剂。混凝土凝结过快使金刚砂面层无法施工，混凝土凝结过慢金刚砂施工时大量水泥浆向上挤冒而影响表面质量。
- 2) 最好制定合理的混凝土施工主工艺，确保连续浇筑及与面层施工速度的配合。
- 3) 最好根据要求选择合理的面层材料，严把材料进场关，严禁用石英砂代替金刚砂使表面硬度变弱。
- 4) 最好选择有施工经验人员进行专门的水平控制和面层施工以确保质量。
- 5) 最好加强成品保护意识，特别是彩色金刚砂地坪的成品保护。