

# 江西虹牌油性水泥漆401

产品名称	江西虹牌油性水泥漆401
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	310.00/桶
规格参数	品牌:虹牌 包装:铁桶 地产:江苏
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

## 产品详情

台湾虹牌油性水泥漆401

SOLVENT-BASED ACRYLIC PAINT

产品号码 No.401

型别 由耐候及耐碱性非常优良之丙烯酸树脂 (Acrylic Resin)为主体，配合特殊合成树脂及耐候、耐碱性颜料精制而成之溶剂型水泥面漆。

用途 一般建筑物之水泥内、外墙、混凝土、石膏泥灰等物面之防护装饰用面漆。

特性 1、作业性良好，施工容易。

2、干燥迅速。

3、耐候性优良，能保持长久之良好光泽。

4、耐水性、耐碱性优良，不易变色。

5、对水泥面之附着力极强。

6、漆膜坚牢、柔韧。

光泽度 平光、亮光、半光

颜色 各种色

遮盖力 10 m<sup>2</sup>/L 以上

重量 白色1.32 kg/L，黑色1.0 kg/L，其它因颜色、光泽而异。

粘度 80~100KU (25 )

干燥时间 表干：1/2 小时以内 实干：1.5 小时以内 (25 )

漆膜厚度 湿膜：80 μ (Micron) 干膜：35 μ (Micron)

理论涂布量 12.5 m<sup>2</sup>/L 9.5 m<sup>2</sup>/kg 因颜色、光泽而异。

涂装间隔 \*\*\*少3 小时

固体容积 36%~46%，白色亮光43%，黑色36%，其它因颜色、光泽而异。

耐热温度 连续50

稀释剂 NO.418 油性水泥漆稀释剂

稀释剂用量 5~10%

适用底漆 No.404 油性水泥底漆白色

贮藏安定性 正常情况下，至少三年。

涂装方法 刷涂、辊涂、喷涂。

施工注意事项 1、使用前必须充分搅拌均匀。油漆如太稠时，可酌加稀释剂调节，但以不超过规定量为原则。

2、新水泥墙因含有多量水份与游离碱性物质，必将降低漆膜性能与附着性，必须等2~3 星期，待其完全干燥后，水份值在12%以下始可施工。

3、被涂物表面之油脂、灰尘、水份及其他附着污物，必须清除干净才能施工。

备注 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用

产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不

明之处，请与本公司技服部联系。