

湖南株洲供应不饱和聚酯树脂，新阳科技DC191树脂

产品名称	湖南株洲供应不饱和聚酯树脂，新阳科技DC191树脂
公司名称	湖南凯米克化工有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	
公司地址	望城区湾田国际化工城A区
联系电话	073188502526 13875903600

产品详情

本公司在1688阿里巴巴批发网站上有店铺可直接下单，产品介绍更详细，店铺链接<http://kmikhg.1688.com>复制粘贴点击进入网店即可。

191是***常用的通用性树脂，属于是邻苯型不饱和聚酯树脂，具有一般的机械强度、耐腐蚀性能和耐高温性能，因价格相对低廉，在国内市政管道、通用制品等产品的生产中被大量的应用。

现在国内的191产品良莠不齐，类型比较杂。用的***多的主要是两大类，一类就是普通的191#树脂，这种树脂是采用***初从国外引进这个牌号树脂时的配方、工艺进行生产的，只是对其中的部分组分进行了微调，性能尚佳。

而现在通用领域用的***多的则是不饱和聚酯树脂GZ-191树脂，这类树脂在常温下即可成型，操作比较方便。同时性价比较高，所以被广泛应用。同时，现在乙烯基树脂在防腐等领域的应用也比较广

液体树脂技术指标

项目单位指标index测试标准

外观透明粘稠液体目视

色度 (Pt-C0) 25-35GB7193.7-1992

酸值MgkOH/g18-23GB2895-1982

粘度 (25) mPa.S200-550GB7193.1-1987

凝胶时间Min8-20GB7193.6-1987

固体含量%58-63GB7193.3-1987

80 稳定性H 24GB7193.5-1987

树脂浇铸体性能指标

巴柯尔硬度 Barcol42GB3854-1983

拉伸强度 Mpa60GB2568-1995

拉伸弹性模量 Mpa3000GB2568-1995

断裂延伸率 %3.0GB2568-1995

弯曲强度 Mpa100GB2570-1995

弯曲弹性模量 Mpa3100GB2570-1995

冲击韧性 KJ/m²7.8GB2571-1995

热变形温度 65GB1634-1989

包装净重为220KG金属桶，在25℃下储存期为三个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，本品为易燃品，应避免阳光直射并远离热源和明火。

191树脂的特点：

- 1.颜色浅，固化快，较好的机械性能。适用于各种普通FRP制品。
- 2.适用于制作普通玻璃钢制品等，制品具有较高的机械强度，不易变形。
- 3.防水、刚性好，对玻璃纤维有良好的浸渍性能；
- 4.常温下硬化时间短，约8~15min；
- 5.硬化后气泡少，透明度高；
- 6.该树脂属于通用邻苯型树脂。具有一般的耐腐蚀性能，能耐海水、弱酸及大气老化环境，长期使用温度-50℃~60℃，使用温度达100℃，这是一种***经济的树脂类型，在所有树脂类型中其耐腐蚀性能***弱

欢迎各界国内外朋友们来电洽谈！公司将以的品质、***优惠的价格，真诚期待与您合作