

防滑路面胶粘剂，彩色防滑路面粘合剂

产品名称	防滑路面胶粘剂，彩色防滑路面粘合剂
公司名称	靖江市恒业粘胶剂科技有限公司
价格	15.50/公斤
规格参数	
公司地址	靖江经济开发区新港园区
联系电话	0523-84253131 18061002331

产品详情

彩色防滑路面粘合剂说明

主要用于交叉点、坡道、转弯处、山道、窄道、减速区、绿道、人行道、自行车道、公交车道、公园、广场和风景区等。双组份聚氨酯胶粘剂属专为彩色路面使用的胶粘剂。

技术指标：

序号	检测项目	单位	指 标
1	外 观		A组份：多种颜色 B组份：深棕色液体
2	粘 度	mpa.s	A组份：7500 ± 100 B组份：2100 ± 50
3	含 固 量	%	99.0
4	抗 压 强 度	2d/MPa	20
5	抗 折 强 度		5
6	粘 接 强 度	Mpa	3.0（与混凝土板）
7	防 滑 性		干湿摩擦系数 0.70
8	耐 热 性		80 无开裂、起皮、剥落
	抗 冻 性		-30 无变化无开裂、起皮、剥落

	耐酸性		1% H_2SO_4 溶液浸泡15天无变化
	耐碱性		饱和 $Ca(OH)_2$ 溶液浸泡15天无变化
	耐磨性		0.0035 750g/500r 0.70 mg
9	耐老化性 可操作时间	min	加速老化试验72小时无变化1000h 30
	固化时间	h	20 初固化 4h 基本固化24h

施工方法：

1. 清除施工基面的风化物或氧化物，病害路面修补。
2. 将粘合剂A组分：B组分=4：1称重(不可估约)。
3. 当B料加入A料前，用机械搅拌器或用木棍搅拌A料30秒，然后再慢慢将B料倒进A料内，将混合物搅拌1~2分钟，直至混合物完全搅拌均匀，形成具有一定稠度的粘合剂。
4. 在涂胶同时，紧接着将陶瓷颗粒均匀的撒在胶面上。
5. 为方便作业，涂胶和撒骨料作业应交叉进行，自里向外逐渐退出，完成施工后，应有一定时间的固化养护期，养护期内，禁止人员进入作业场地。
6. 如果相邻的区域需要铺设不同颜色的骨料，在边界贴上胶带，避免出现混色；待粘合剂固化后，扫去表面多余的骨料即可。

注意事项：

1. 严禁基面潮湿或大气湿度较高情况下施工。
2. 搅拌后的混合料，适用期为30分钟，适用期内材料必须喷涂完毕，因气候原因，如混合料粘度较大，可适量添加稀释剂。