

ABSXR-409H ABSXR-409H

产品名称	ABSXR-409H ABSXR-409H
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	22.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/XR-409H/LG化学

用途：家用电器,汽车部件

重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min 密度:1.05 g/cm³ 成型收缩率:0.55
% 缺口冲击强度:59 拉伸强度:44 MPa 断裂伸长率:20 % 弯曲模量:2440
MPa 硬度:108 维卡软化点:116 热变形温度:116

ABS XR-409H 乐喜石油化学有限公司(韩国LG化学)物性数据

原料描述部分	规格级别：	耐热级	外观颜色：	---
	用途概述：			---
	备注说明：			---

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	单位
基本性能	流动系数	200 , 5kg	ASTM D-1238(G)	0.3	g/10min
	流动系数	220 , 10kg	ASTM D-1238(G)	3.0	g/10min
	流动系数	230 , 3.8kg	ASTM D-1238(I)	1.2	g/10min
物理性能	成型收缩率	---	ASTM D-955	0.4-0.7	%
	比重	---	ASTM D-792	1.05	g/cm ³
机械性能	张力强度	50mm/min	ASTM D-638	450(44)(6400)	kg/cm ²

	张力模数	1mm/min	ASTM D-638	22700(2220)(32200 kg/cm ² 0)	
	伸张率(抗拒点)	50mm/min	ASTM D-638	>6	
	伸张率(破断点)	50mm/min	ASTM D-638	20	
	弯曲强度	15mm/min	ASTM D-790	760(75)(10800)	kg/cm ²
	弯曲模数	15mm/min	ASTM D-790	24900(2440)(35400 kg/cm ² 0)	
	IZOD缺口冲击强度	1/4",23	ASTM D-256	13(127)(2.4)	kg.cm/c lb
	IZOD缺口冲击强度	1/4",30	ASTM D-256	5(49)(0.9)	kg.cm/c lb
	IZOD缺口冲击强度	1/8",23	ASTM D-256	14(140)(2.6)	kg.cm/c lb
	IZOD缺口冲击强度	1/8",30	ASTM D-256	6(59)(1.1)	kg.cm/c lb
	洛氏硬度	---	ASTM D-955	108	R
热性能	热变形温度	18.5kg/cm ² ,1/4"退火	ASTM D-648	112(234)	
	热变形温度	18.5kg/cm ² ,1/4"未退火	ASTM D-648	107(225)	
	热变形温度	4.6kg/cm ² ,1/4"退火	ASTM D-648	119(245)	
	热变形温度	4.6kg/cm ² ,1/4"未退火	ASTM D-618	116(241)	
	维卡软化点	1kg,120 /h	ASTM D-1525	135(275)	
	燃烧性	1/16"	IEC 707	FH3-34	mn
	维卡软化点	5kg,50 /h	ASTM D-1525	116(241)	
	燃烧性	1/8"	UL 94	HB	c
	燃烧性	1/10"	UL 94	HB	c
	燃烧性	1/8"	IEC 707	FH3-34	n