

## 1Cr13圆棒、板材【1Cr13不锈钢】

产品名称	1Cr13圆棒、板材【1Cr13不锈钢】
公司名称	上海圆鼎金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢B2775室（注册地址）
联系电话	02167898067 19921478144

## 产品详情

公司介绍：

-----

上海圆鼎金属材料有限公司地处中国自贸区城市上海,是一家专注于不锈钢、镍基合金、优特钢销售及库存切割配送服务的企业，公司与国内外多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。

-----

产品详情：

-----

1Cr13不锈钢【现货及价格查询】

不锈钢：1Cr13

标准：GB/T1220-1992

特性及适用范围：具有良好的耐蚀性、机械加工性，用作一般用途刀具。

1Cr13化学成份：

碳C： 0.15

硅Si： 1.00

锰Mn： 1.00

硫S： 0.030

磷P： 0.035

铬Cr： 11.50——13.50

镍Ni：

允许含有 0.60

1Cr13力学性能：

抗拉强度  $\sigma_b$ (MPa)：

淬火回火, 540

条件屈服强度  $\sigma_{0.2}$ (MPa)：

淬火回火, 345

伸长率  $\delta_5$ (%)：

淬火回火, 25

断面收缩率  $\psi$ (%)：

淬火回火, 55

冲击功 $A_{kv}$ (J)：

淬火回火, 78

硬度：退火, 200HB;淬火回火, 159HB

1Cr13热处理规范及金相组织：热处理规范：1)退火,800——900 缓冷或约750 快冷;2)淬火,950——1000 油冷;3)回火,700——750 快冷。金相组织：组织特征为马氏体型。

1Cr13交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。

-----  
价格说明：

-----  
商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。

-----  
公司联系方式：

-----  
销售电话：021-67898067

手机：19921478144（微信同号）

地址：上海市松江区泗砖公路103弄松江钢材城

官网：[www.shydjscl.com](http://www.shydjscl.com)  
-----

上海圆鼎上海圆鼎金属材料主营各种特种不锈钢，高温镍合金，优特钢；产品牌号有：Invar36、S31254、S30815、11Cr17、S17400、F6NM不锈钢、A286合金、S21800(Nitronic60)、S35750、S32760、S20910(Nitronic50)、哈氏C276合金、1.4112、GH4169、GH2132、C276、inconel718合金、600、825、800H、321、316ti、1.4462等，同时经销进口模具钢、高速钢、透气钢、合结钢。  
-----

上海圆鼎金属材料有限公司常用规格均有大量库存保证长期供应。客户所需非标规格，也可以为您量身定做。上海圆鼎金服务宗旨：雄厚的实力、好的产品、低廉的价格、一流的服务。