

水性环氧底漆

产品名称	水性环氧底漆
公司名称	大树化学科技（上海）有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	绿顿:绿顿 上海:金山
公司地址	上海市金山区第二精细化工区金环路658号
联系电话	021-37903539 13661694112

产品详情

产品组成：

由水性环氧树脂、防锈颜料、填料、添加剂、固化剂等组成；双组份包装。漆膜干燥快，施工方便、漆膜附着力好、防锈性能显著。

设计用途：

适用于各种环境下钢结构表面打底防锈漆涂装

产品特点：

加清水稀释，不燃不爆，无有害气体。

固含量高，涂刷面积大。

抗闪蚀，附着力强。

干燥快，易施工。

漆膜坚韧，抗冲击。

施工条件：环境温度 5℃，相对湿度 85%，底材必须高于露点以上3℃，刮风沙天气不宜户

外施工。

施工参数：

配 比： 甲：乙=10：1以包装桶合格证为准

施工方式： 刷涂、辊涂、无空气高压喷涂

理论用量： 160-200克/平方米/道

稀释剂： 清水

稀释比： 0—10%

干膜厚度： 30-40微米/道

适用时间： 23±2 8小时

涂装间隔： 23±2 最短24 h，最长48h，超过48h应打磨后复涂后道配套：各类中间漆、面漆均匀可兼容配套

建议涂装道数： 1-2道

表面处理：

*为了确保足够的附着力，被涂物表面必须清洁、干燥和坚固。除去所有的油灰、脂、污垢、松动的锈层和其它外部附着物。

*在氧化皮钢材：喷砂处理至Sa2级

*无氧化皮钢材：风动或电动打磨工具打磨Sa3级

*涂有车间底漆的钢材：漆膜损伤及锈蚀处二次除锈，打磨至Sa3级

*焊接、火焰切割或火工校正燃烧部位：打磨至Sa3级

*有旧漆膜底材：除去松动失效的旧漆膜及铁锈，以风动或电动打磨工具处理至Sa3级

混合事项：

首先将甲、乙组份倒在同一容器内用电动搅拌器充分搅拌均匀，在搅拌时缓缓加入适量清水，调整至施工粘度，熟化10-20分钟即可使用；按当班用量，用多少配多少，以免造成浪费；一般在2小时内用完。

安全措施：

施工现场应有良好的通风条件，以防溶剂气体和喷雾时漆雾的吸入。产品易燃应远离热源，并在该施工现场严禁吸烟。

附 注：

储存条件： 阴凉通风干燥处

储存期： 12个月

包装规格： 甲组份20升容器装18公斤；乙组份2升容器装2公斤

注 意： 本品只用于专业用途。

急救方法：

*眼睛：如涂料溅入眼睛，应立即用清水冲洗，并请医生诊治。

*皮肤：如皮肤为涂料沾染，应用肥皂及大量清水冲洗或使用适当的工业清洁剂。

声 明：

本产品手册中所承载之资料及数据，仅供涂装使用时参考。对于用户若使用本产品于其所自定用途，则本公司只保证涂料本身质量，恕不负责其它方面之问题。本手册之资料，本公司将根据产品的不断改进和提高而有权修改之。