

PMMA VH001日本三菱

产品名称	PMMA VH001日本三菱
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	日本三菱:PMMA VH001:珠三角总代理
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

制造商	三菱丽阳株式会社		
材料标示	>PMMA<		
颜色	本色		
材料形状	颗粒状		
加工方式	注射成型		
物理性能条件测试标准数据单位		ASTM D792	1.19
收缩率	MD	ASTM D995	0.20
收缩率	TD	ASTM D995	0.60
吸水率	23 ° C, 24hr	ASTM D570	0.30
熔融流动指数	230 ° C / 3.8Kg	ASTM D1238	2
硬度条件测试标准数据单位		ASTM D785	100
机械性能条件测试标准数据单位	23 ° C	ASTM D638	72.657
断裂伸长率	23 ° C	ASTM D638	5
拉伸模量	23 ° C	ASTM D638	3230
弯曲强度	屈服,23 ° C	ASTM D790	107.87
弯曲模量	23 ° C	ASTM D790	3138
悬臂梁缺口冲击强度	23 ° C	ASTM D256	20.9
压缩屈服强度		ASTM D695	108
落球冲击			125
光学性能条件测试标准数据单位		ASTM D542	1.49
透射率	3200 μ m	ASTM D1003	93
热性能条件测试标准数据单位	1.80MPa 未退火	ASTM D648	100
维卡软化温度	1 kg	ASTM 1525	115
线膨胀系数	MD	ASTM D696	5.99E-5
导热系数		ASTM D177	0.209

