

# 东莞市聚宏新材料 摄像头防水 透明密封胶厂家

产品名称	东莞市聚宏新材料 摄像头防水 透明密封胶厂家
公司名称	东莞市聚宏新材料科技有限公司
价格	55.00/KG
规格参数	品牌:东莞市聚宏新材料科技有限公司
公司地址	广东省东莞市塘厦镇振兴围社区128工业区六街2号
联系电话	0769-82960117 18929119189

## 产品详情

东莞市聚宏新材料 汽车摄像头防水、透明密封胶厂家直销

JH-802透明规格书 一、 产品描述 JH-802脱醇型有机硅透明密封胶,是一种室温下吸收空气中湿气固化的中性有机硅密封材料,不可加温固化。它对绝大多数材料均具有较好的密封性能,保护处在严苛条件下的电子产品。 二、 产品特点 JH-802抵抗湿气、污物和其它大气组分,减轻机械、热冲击和震动引起的机械应力和张应力。电绝缘性能优异、防电晕,防水防潮

户外老化性优异、使用寿命可达长。在-60-260 间稳定的机械和电气性能。 三、 产品用途

PCB线路板元器件固定、电子粘接密封 家电密封、摄像头密封。 四、 性能技术参数

序号	测试项目	测试标准	试验条件	单位	指标值
1	颜色	目测	目测 / 透明		
2	粘度	GB/T 10247-2008	25	Pa·s	30000
3	密度	GB/T 13354-1992	25	g/cm <sup>3</sup>	1.05
4	表干时间	GB/T13477.5-2002	25, 55%RH	min	5-15
5	硬度	GB/T 531.1-2008	常态	Shore A	20
6	导热系数	GB/T 10297-1998	25	W/mK	0.2
7	膨胀系数	GB/T 20673-2006	25	μm/m	180
8	扯断伸长率	GB/T 528-1998	常态	%	100
9	抗拉强度	GB/T 528-1998	常态	Mpa	1.5
10	剪切强度	GB 6328-86	铝/铝	Mpa	1.5
11	介电强度	GB/T 1693-2007	25	kV/mm	20
12	损耗因素	GB/T 1693-2007	25	1MHz	0.09
13	介电常数	GB/T 1693-2007	25	1MHz	2.9
14	体积电阻	GB/T 1692-92	DC500V	Ω·cm	2.00E +16
15	阻燃性	UL 94	常态		HB

注:以上所有数据都在胶25、55%RH条件下固化7天后测定所得。 五、 操作工艺

- 1.清洁表面:将被粘或被涂覆物表面整理干净,除去锈迹、灰尘和油污等。
- 2.施胶:拧开胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使分布均匀(对于封口胶管,先用盖帽尖端刺破封口)。进行粘接时,将被粘面合拢固定即可。使用点胶设备请咨询PUNADE市场部门。
- 3.固

化：将涂装好的部件置于空气中，室温固化24小时后即可投入使用。4.注意事项：操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

六、包装规格 310ml/支，25支/箱,2600ml/支，4支/箱