东莞市聚宏新材料 摄像头防水 透明密封胶厂家

产品名称	东莞市聚宏新材料 摄像头防水 透明密封胶厂家
公司名称	东莞市聚宏新材料科技有限公司
价格	55.00/KG
规格参数	品牌:东莞市聚宏新材料科技有限公司
公司地址	广东省东莞市塘厦镇振兴围社区128工业区六街2号
联系电话	0769-82960117 18929119189

产品详情

东莞市聚宏新材料 汽车摄像头防水、透明密封胶厂家直销

JH-802透明规格书 一、 产品描述 JH-802脱醇型有机硅透明密封胶,是一种室温下吸收空气中湿气固化的中性有机硅密封材料，不可加温固化。它对绝大多数材料均具有较好的密封性能，保护处在严苛条件下的电子产品。 二、产品特点 JH-802抵抗湿气、污物和其它大气组分，减轻机械、热冲击和震动引起的机械应力和张力。电绝缘性能优异、防电晕，防水 防潮
户外老化性优异、使用寿命可达长。在-60-260°C间稳定的机械和电气性能。 三、产品用途
PCB线路板元器件固定、电子粘接密封 家电密封、摄像头密封。 四、性能技术参数 序号 测试项目 测试标准 试验条件 单位 指标值 1 颜色 目 测 目测 / 透明 2 粘度 GB/T 10247-2008 25°C， Pa?s 30000 P.as 3 密度 GB/T 13354-1992 25°C， g/cm3 1.05 4 表干时间 GB/T13477.5-2002 25°C,55%RH, min 5-15 5 硬度 GB/T 531.1-2008 常态 Shore A 20 6 导热系数 GB/T 10297-1998 25°C W/mK 0.2 7 膨胀系数 GB/T 20673-2006 25°C μm/m， °C 180 8 扯断伸长率 GB/T 528-1998 常态 % ≥100 9 抗拉强度 GB/T 528-1998 常态 Mpa 1.5 10 剪切强度 GB 6328-86 ，铝/铝 Mpa ≥1.5 11 介电强度 GB/T 1693-2007 25°C kV/mm ≥20 12 损耗因素 GB/T 1693-2007 25°C 1MHz 0.09 13 介电常数 GB/T 1693-2007 25°C 1MHz 2.9 14 体积电阻 GB/T 1692-92 DC500V Ω?cm 2.00E +16 15 阻燃性 UL 94 常态 / HB
注：以上所有数据都在胶25°C、55%RH条件下固化7天后测定所得。 五、操作工艺
1.清洁表面：将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。 2.施胶：拧开胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面，使分布均匀（对于封口胶管，先用盖帽尖端刺破封口）。进行粘接时，将被粘面合拢固定即可。使用点胶设备请咨询PUNADE市场部门。 3.固

化：将涂装好的部件置于空气中，室温固化24小时后即可投入使用。 4.注意事项：操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。 六、包装规格 310ml/支，25支/箱,2600ml/支，4支/箱