

# 青岛乙烯磷化底漆厂家现货直销

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 青岛乙烯磷化底漆厂家现货直销             |
| 公司名称 | 青岛百威地坪工程有限公司               |
| 价格   | 20.00/件                    |
| 规格参数 | 品牌:百威<br>型号:X06-1<br>产地:青岛 |
| 公司地址 | 青岛市李沧区重庆中路133号             |
| 联系电话 | 83123277 13296484952       |

## 产品详情

### 一、产品特点：

本产品是由甲乙双组份组成，甲组份是由聚乙烯醇缩丁醛、防锈颜料、助剂、溶剂经研磨而成。乙组份为磷化液。该漆作为有色及黑色金属底层的表面处理剂，能起磷化作用，可增加有机涂层和金属表面的附着力。

### 二、应用范围：

该漆适用于涂覆各种船舶、浮筒、桥梁仪表以及其他各种金属构件和器材表面。

### 三、技术要求：

- 1、颜色及外观 黄色半透明，漆膜平整
- 2、干燥时间25 表干 10分钟 实干 30分钟
- 3、漆膜厚度 干膜约10 - 20  $\mu\text{m}$
- 4、理论用漆量 约100g/m<sup>2</sup>
- 5、配比 甲：乙 = 4：1
- 6、建议涂刷道数 1道
- 7、适用期25 12小时

- 8、稀释剂        磷化专用稀释剂
- 9、后道漆配套     环氧系列
- 10、涂装方式     刷涂或喷涂

#### 四、表面处理、施工条件及安全贮运：

- 1、喷砂或抛丸处理到GB8923-83中的Sa2.5级或St3级，表面粗糙度30 - 70  $\mu\text{m}$ ，铝合金、镀锌钢件等以砂纸或钢丝绒打毛，焊缝及烧损部位处理至Sa2.5级或St3级。
- 2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3 以上可以涂漆施工，相对湿度大于85%不宜施工。施工最佳温度10 - 30 ，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。
- 3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋，并远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。乙组份为6个月。
- 4、施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。