

青岛高氯化聚乙烯防锈漆现货供应

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 青岛高氯化聚乙烯防锈漆现货供应 |
| 公司名称 | 青岛百威地坪工程有限公司 |
| 价格 | 20.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:百威 型号:X53 颜色:多色 |
| 公司地址 | 青岛市李沧区重庆中路133号 |
| 联系电话 | 83123277 13296484952 |

产品详情

一、产品特点：

本产品是由高氯化聚乙烯树脂、防锈颜料、助剂加改性树脂制成的单组份防锈漆。该漆常温固化，涂膜性能优良，具有良好的防腐性能，能耐多种酸、碱、盐及化学品的侵蚀，并抗潮气、水汽。该漆施工方便，可在-15 ~ 50 条件下施工。无毒、阻燃、弹性大、附着力强。

二、应用范围：

广泛用于船舶、石油平台、腐蚀介质较高的化工设备、管道、桥梁及遭受工业大气腐蚀的各种钢铁结构。

三、技术要求：

- 1、颜色 铁红
- 2、闪点 28
- 3、干燥时间25 面干 0.5小时 实干 18小时
- 4、漆膜厚度 湿膜70 μm 干膜约30 μm

- 5、理论用漆量 约130g/m²
- 6、涂漆间隔时间25 16小时 ~ 3天
- 7、建议膜厚 2 - 3道 干膜约60 - 100 μ m
- 8、稀释剂 高氯化聚乙烯漆稀释剂
- 9、后道漆配套 高氯化聚乙烯中层漆或面漆
- 10、涂装方式 根据不同情况采用刷涂、滚涂、无空气高压喷涂

四、表面处理、施工条件及安全贮运：

- 1、喷砂或抛丸处理到GB8923-83中的Sa2.5级或St3级，涂有车间底漆的表面应将漆膜损伤和锈蚀处二次除锈，达到Sa2.5级或St3级。已产生锌盐的车间底漆表面应采取扫砂或用高压淡水清除锌盐，焊缝及烧损部位处理至Sa2.5级或St3级。
- 2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3 以上可以施工，相对湿度大于85%不宜施工。施工最佳温度10 - 30 ，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。
- 3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋，并远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。
- 4、施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。