

# 氯磺化聚乙烯防腐面漆青岛厂家

产品名称	氯磺化聚乙烯防腐面漆青岛厂家
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	20.00/桶
规格参数	型号:J52 颜色:棕色 净重:14KG
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

## 产品详情

### 一、产品特点：

本产品是由氯磺化聚乙烯、各色颜料、氯化橡胶、助剂等经研磨调制而成甲组份，乙组份为固化剂。该漆具有优良的耐酸、碱、盐及化学品性能，抗潮气、水、臭氧的侵蚀，有良好的耐候性。

### 二、应用范围：

适用于化工设备、贮槽、管线、船舶、桥梁、矿山设备、钢梁结构及水泥、木材的防腐保护之用。

### 三、技术要求：

1、颜色 各色

2、闪点 甲组份28 乙组份22

3、干燥时间25 表干 30分钟 实干 20小时 完全固化7天

4、漆膜厚度 湿度80 μm 干膜约35 μm

- 5、理论用漆量 约120g/m<sup>2</sup>
- 6、配比（重量比） 甲：乙 = 10：1
- 7、涂漆间隔时间25 24小时
- 8、适应期25 甲、乙组份混合均匀后10小时之内用完
- 9、建议涂膜厚度 涂刷3~5道 膜厚100~200 μm
- 10、稀释剂 氯磺化聚乙烯漆稀释剂
- 11、前道漆配套 氯磺化聚乙烯防腐底漆
- 12、涂装方式 根据不同情况采用刷涂、滚涂、无空气高压喷涂

#### 四、表面处理、施工条件及安全贮运：

- 1、被涂物表面漆膜完好，无水、油污、灰尘等，底漆如超过间隔期限，应进行拉毛处理。
- 2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3℃以上可以施工，相对湿度大于85%时不宜施工。施工温度10 - 30℃，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。
- 3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋，并远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。
- 4、施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。