

青岛地坪漆厂家氯磺化聚乙烯防腐底漆

产品名称	青岛地坪漆厂家氯磺化聚乙烯防腐底漆
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:百威 型号:J52 产地:黄岛
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

产品详情

一、产品特点：

本产品是由氯磺化聚乙烯、防锈颜料、助剂等经研磨调制而成甲组份，乙组份为固化剂。该漆有良好的耐酸、碱、盐及化学品性能，能抗潮气、水汽、臭氧的侵蚀。

二、应用范围：

适用于化工设备贮槽，管线内外防腐及船舶、桥梁、煤气贮罐、矿山设备、钢梁结构及水泥、木材的防腐保护之用。

三、技术要求：

- 1、颜色 铁红或棕色
- 2、闪点 甲组份28 乙组份22
- 3、干燥时间25 表干 30分钟 实干 24小时 完全固化7天
- 4、漆膜厚度 湿膜80 μm 干膜约35 μm
- 5、理论用漆量 约130g/m²
- 6、配比（重量比） 甲：乙=10：1
- 7、涂装间隔时间25 24小时

- 8、适应期25 甲乙组份混合均匀后10小时之内用完
- 9、建议涂膜厚度 涂刷三道 干膜约100 μ m
- 10、稀释剂 氯磺化漆稀释剂
- 11、后道漆配套 氯磺化聚乙烯面漆、氯化橡胶系列面漆
- 12、涂装方式 可根据不同情况采用刷涂、滚涂、无空气高压喷涂

四、表面处理、施工条件及安全贮运：

- 1、喷砂或抛丸处理到GB8923-83中的Sa2.5级或St3级，涂有车间底漆的表面应将漆膜损伤和锈蚀处二次除锈，达到Sa2.5级或St3级。已产生锌盐的车间底漆表面应采取扫砂或用高压淡水清除锌盐，焊缝及烧损部位处理至Sa2.5级或St3级。
- 2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3 以上可以施工，相对湿度大于85%不宜施工。施工最佳温度10 - 30 ，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。
- 3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋，并远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。

环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。