

泰安莱芜防腐地坪漆车间地面防腐施工

产品名称	泰安莱芜防腐地坪漆车间地面防腐施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

随着经济的快速发展，对石化产品的需求不断增加，天然气等石化产品的运输、储存中转、管道运输、炼油生产到成品油的储存，都需要建设储罐、管道、生产线等钢结构装置，这些装置都需要防腐涂料。

适用范围 轻工产品、代工储罐、海洋设备、输送管道、电镀、电解槽等方面的防腐蚀；要求加强机械强度的水泥地面或防强酸、强碱化学溶剂腐蚀的地面及排水沟、碱水池的面层。性能特点耐强酸、耐强碱；粘结强、抗拉裂；提高热变型温度，降低温冲击强度；特别是能提高基体的强度与弹性。系统特征 油性、实色，亮光；厚度0.3-3mm；一般使用年限为3-5年。

施工工艺工艺名称具体做法及要求参考用量底涂层1.使用环氧防腐底漆：主漆和固化剂按比例混合，并搅拌均匀；2.用滚筒均匀地滚涂，无漏涂；3.门边、墙角、墙脚、机脚等使用毛刷刷涂。0.15-0.20Kg/m²玻纤布铺设玻纤布，将调好的环氧树脂和固化剂倒在玻纤布上，用刮刀刮平。中涂砂浆层1.使用防腐环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加40~100目石英砂搅拌均匀；2.用批刀整体满刮1~2遍；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。0.60kg/m²/mm腻子层1.使用环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀；2.用批刀批括1~2遍，重点是填充地面的坑洞缺陷处；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、拧干的湿毛巾等清理干净。0.20-0.30 kg/m²面涂层1.使用环氧面漆：主漆和固化剂按比例混合，搅拌均匀，调至合适的施工粘度；2.用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍，或喷涂1-2遍。0.25-0.30 kg/m²

三、玻璃钢施工中常见的缺陷及方法缺陷

1：胶液不良，层间发白，表面可看到白片，白点等胶液未吸收现象，用锤轻击可听出黏结不牢，分层的声音。原因(1)、玻璃布潮湿，被污染或脱蜡不完全；

(2)、施工现场防污染条件差，玻璃钢层间污染严重；

(3)、胶液太稠或施工时间长，稀释剂挥发后，胶液更稠，玻璃布过密过厚。

(4)、胶液涂刷不均匀，漏涂，漏压。