

青岛高氯化聚乙烯防腐面漆

产品名称	青岛高氯化聚乙烯防腐面漆
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:百威 型号:x52 产地:黄岛
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

产品详情

一、产品特点：本产品是由高氯化聚乙烯、片状防锈颜料、助剂、改性树脂，经研磨调制而成。该漆常温固化，涂膜性能优良，具有良好的防腐性能，能耐多种酸、碱、盐及化学药品的侵蚀，并抗潮气、水汽，该漆施工方便，可在-15 ~ 50 条件下施工。无毒、阻燃、底面漆联络性好。

二、应用范围：做为X53高氯化聚乙烯防锈漆与X52各色高氯化聚乙烯防腐面漆之间的中涂涂料。

三、技术要求：

- 1、颜色 棕红色
- 2、闪点不大于 28
- 3、干燥时间25 面干 30分钟 实干 18小时
- 4、漆膜厚度 湿度70 μm 干膜约40 μm
- 5、理论用漆量 约130g/m²
- 6、涂漆间隔时间25 16小时 ~ 3天
- 7、建议膜厚 2道 - 3道 干膜约80 - 120 μm
- 8、稀释剂 高氯化聚乙烯漆稀释剂
- 9、前道漆配套 高氯化聚乙烯防锈漆

10、后道漆配套 高氯化聚乙烯面漆

11、涂装方式 根据不同情况选择刷涂、滚涂、无空气高压喷涂

四、表面处理、施工条件及安全贮运：

1、做底漆用时，表面喷砂或抛丸处理到GB8923-83中的Sa2.5级或St3级，涂有车间底漆的表面应将漆膜损伤和锈蚀处二次除锈，达到Sa2.5级或St3级。已产生锌盐的车间底漆表面应采取扫砂或用高压淡水清除锌盐，焊缝及烧损部位处理至Sa2.5级或St3级。做中层漆用时，被涂物表面漆膜完好，无水、油污、灰尘等，底漆如超过间隔期限，应进行拉毛处理。

2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3℃以上可以施工，相对湿度大于85%不宜施工。施工最佳温度10 - 30℃，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。

3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋，并远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。

4、施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。