

道路修补砂浆 路面抢修砂浆 路面修补材料

产品名称	道路修补砂浆 路面抢修砂浆 路面修补材料
公司名称	廊坊谦宏路桥材料有限公司
价格	130.00/袋
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	15833164443

产品详情

道路修补砂浆 路面抢修砂浆 路面修补材料

联系人：李经理

联系电话：15833164443

sc型水泥路面修补料

廊坊谦宏路桥有限公司专业研发（SC）型修补料适用于高速公路、国道、省道、市政道路的快速修补料。廊坊谦宏路桥在水泥路面坑洞修复、水泥路面裂缝修复、桥面裂缝修复、桥面坑洞修复、桥面伸缩缝的修补领域拥有核心技术！实现了1h--2h快速开放交通！

水泥路面修补料是一种单组分特种修补材料,该材料施工简单,强度高,韧性好,粘结力超强,防水抗冻,与原来混凝土无缝修补,与原来混凝土色差小,在高速和高压的行车状态下不破碎、不脱落。

做到了从根本上恢复混凝土路面板的强度与整体性,大大延长了混凝土面板的使用寿命,降低了破碎板的数量。并满足高等级公路、国道、省道、的耐久性要求。

bc型水泥路面修补料

bc型水泥路面修补料专门针对水泥混凝土路面的麻面、空鼓、起皮、起砂、脱壳、裂缝、露筋、掉皮、露石子等病害进行及时修补,直接涂抹在病害部位即可,有超高的抗压和粘结强度,可实现超薄修补,

在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落现象;凡是水泥混凝土表面病害均适用于本材料。

产品的四大核心优势

- 1：实用性能修补方便快捷，1-2h即可通行。
- 2：粘结性能粘结力 2.8Mpa，重载荷条件下做到了不脱落、不碎裂。
- 3：耐久性能综合四大性能：抗压、耐磨、防水抗冻、耐酸盐腐蚀。
- 4：强度高美观，修补后路面与原混凝土路面颜色接近，适用于各种气候条件。

产品特点

操作简单：调制方便，无需添加任何辅助材料，加水搅拌即可使用。

粘结牢固：修补后做到不脱落，抗下垂，拉拔强度28d 2.8Mpa做到一次修复根治病害。

稳定性强：抗冻，极寒天气不开裂，不脱落；耐酸碱腐蚀

抗渗透：防水抗渗性能好，对钢筋起到保护作用，提高钢筋耐久性。

匹配度高:热胀冷缩系数与混凝土基本一致。

环保性：产品无毒无害，无腐蚀性。

产品简介

主治病害:混凝土梁、柱、板等立面蜂窝、麻面、裂缝掉块、露筋、空洞。

使用领域：桥梁、码头、水利工程、铁路轨道板、混凝土墙、柱、墩、板、梁等立面。

BC型水泥路面修补料施工流程

- 1.标识:选定需要修补的区域。
- 2.清理：用高压风枪将铣刨后操作而产生的灰尘以及沙石清理干净（松动未脱落的部分应该着重处理）
- 3.洗刷：用高压水枪将需要修复的区域彻底冲刷干净，冲刷应该将泥浆冲出操作面，并防止回流。
- 4.湿润：用水冲刷干净后，应将水保留在作业面一段时间（至少1小时），将作业面充分湿润，直至不在

渗水

为止（水泥混凝土中有大量的毛细孔，充分湿润可以将毛细孔的空气排出，使其修补后表面不出现孔洞）。

5.加水:

将材料与水混合搅拌，加水量在16%-17%（以实际出厂检验报告为准）时效果最佳，加水量必须控制在16-17%之间，不许泌水（加水过多，会导致胶体和骨料分离，出现泌水、沉降、离析等现象）。

6.搅拌：用立式搅拌机或者手持式搅拌机（人工搅拌一方面搅拌不均匀，另一方面会导致加水量远远大于规定

加水量，会出现泌水、离析）搅拌时需充分搅拌均匀，观察无干分球和气泡，如果仍有干分球和气泡，可静止一分钟后在搅拌，搅拌时间在5分钟为宜，但也不宜时间过长，防止在搅拌桶内凝固。注意控制好水灰比，搅拌好的修补料不得泌水。

7.铺装：将搅拌好的修补料倒在需修补的操作面内，立即用刮尺赶平（注意：修补前操作面内不能有明水），

确保修补后的地坪标高一致。修补料操作时间控制在25分钟内（注意：初凝后不得二次收光；0 一下不得施工），用大号的抹子辅助收光。

8.刻防滑纹：初凝后15-20分钟后刻防滑纹。

9.养护：修补完成终凝2小时后，进行洒水覆盖塑料薄膜进行养护即可通车。