

# 厂家直销硅胶产品原料 混炼胶 优异的回弹性

产品名称	厂家直销硅胶产品原料 混炼胶 优异的回弹性
公司名称	广东超特新材料有限公司
价格	21.50/千克
规格参数	品牌:超特新材料 型号:TN-730 硬度(邵尔A型):30±2
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1905室(注册地址)
联系电话	13332628969

## 产品详情

- 1、模压硅胶属于：TN7X0系列，撕裂性能和弹性好，适合于模压成型工艺
- 2、主要用来生产杂件和蛋糕盘类，等对弹性要求比较高的硅胶制品
- 3、模压硅胶对比千家，选择超特，试用后不会让您后悔，可按需求定制！

- 1、抗撕性能强
- 2、高效的回弹性能
- 3、高效的加工性能
- 4、适合模压成型
- 5、产品符合ROHS等环保要求，通过美国FDA认证

## 模压硅胶

	要求							
	TN-705	TN-710	TN-720	TN-730	TN-740	TN-750	TN-760	TN-770
外观	半透明固体，无明显机械杂质（5度到90度）沉淀胶							
密度（g/cm <sup>3</sup> ）	1.03±0.03	1.04±0.03	1.06±0.03	1.08±0.03	1.12±0.03	1.15±0.03	1.19±0.03	1.22±0.03
硬度（邵尔A型）	5±1	11±2	20±2	30±2	40±2	50±2	60±2	70±2
拉伸强度，Mpa	1	3.5	4.0	6.0	6.5	7.5	7.5	7.5
伸长率 %	300	800	750	650	550	450	400	200
撕裂强度，kN/m	4	6	8	10	10	12	10	10
收缩率 %	3.8~4.4	3.7~4.3	3.7~4.3	3.6~4.1	3.3~3.9	3.1~3.7	2.9~3.5	2.8~3.4
可塑性	80~120	110~130	120~150	135~160	165~195	200~230	235~255	290~320

包装：20公斤/箱装

储存：当在室温（避免阳光直射，最高 32°C/90°F）或以下的环境中未开封保存时，该产品自生之日起保质期为 12个月。储存时需要注意不能存放于潮湿的环境中