

# 供应GH188耐腐蚀高温合金带材 合金板

产品名称	供应GH188耐腐蚀高温合金带材 合金板
公司名称	上海晟算金属材料有限公司
价格	228.00/千克
规格参数	晟算金属:材料供应 GH188:耐腐蚀高温合金 上海:直销
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金星村452
联系电话	021-67879995 13311997890

## 产品详情

### GH188高温合金

GH188概述:该合金是固溶化型钴基高温合金，加入14%的钨固溶强化，使合金具有优良的高温热强性，添加较高含量铬和微量镧，使合金具有良好的高温抗氧化性能，同时具有满意的成形、焊接工艺性能，适于制造航空发动机上在980 以下要求高强度和在1100 以下要求搞氧化的零件。

GH188化学成分：

GH188物理性能

GH188力学性能：(在20 检测机械性能的最小值)

GH188金相组织结构 该合金在上临界温度（约700 ）以上为稳定的面心立方 相，在下临界温度以下（约540 ）为稳定的密排六方 相，两温度之间为 + 的两相区。

GH188工艺性能与要求 1、该合金钢锭首先在1125 ~ 1180 保温18 ~ 36h进行均匀化处理以减小组织偏析和脆性 相形成。 2、该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形程度、终锻温度密切相关。 3、合金锻造装炉温度不高于600 ，加热温度1120 ± 10 ，时间不小于4h。 4、合金经局部感应加热热墩成螺帽后，表面再经冷搓丝加工螺纹。 GH188交货规格及生产时间 GH188弹簧丝交货规

格： 0.08 ~ 10 交货期10个工作日 GH188板材交货规格：0.3 ~ 15 × 1000 × L

交货期35个工作日 GH188带材交货规格：0.06 ~ 2.0 × 200 × L

交货期18个工作日 GH188棒材交货规格： 8 ~ 400 × L

交货期15个工作日 GH188焊丝交货规格： 1.6盘圆、 1.2盘圆、 1.6 × 1000直条、 2.4 × 1000直条

交货期12个工作日 GH188弹簧丝 GH188板材 GH188带材 GH188棒材 GH188焊丝 GH188合金